



๒๕๖๓ ๑๗๙
12 พฤษภาคม ๒๕๕๗

รายงานการวิจัย

การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นอัดจากเปลือกไข่

Performance testing plates of shell eggs



รายงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

2556

ชื่อวิจัย การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นอัดจากเปลือกไข่

ชื่อผู้วิจัย นายสักรินทร์ ยีสมันอาหาลี

นางสาวอรอนันดี เอียดยี

นางสาวรุ่นนิยา โตตะยี


ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2556

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กมลนาวิน อินทนูจิตร



บทคัดย่อ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แผ่นอัดที่ความแข็งแรงจากวัสดุพลาสติกเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ พร้อมทั้งศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การดูดซึมน้ำ การพองตัวเมื่อแช่น้ำ และคุณสมบัติทางกล ได้แก่ ความต้านแรงดัด ความต้านแรงอัด โดยใช้อัตราส่วนพลาสติกเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน (ร้อยละโดยน้ำหนัก) ได้แก่ 65:35 70:30 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ การผลิตแผ่นอัดทำได้โดยวิธีการอัดร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ต่อด้วยการอัดเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที และอบที่อุณหภูมิ 60 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานมีความหนาแน่นสูง จะทำให้มีปริมาณความชื้นสูงด้วย ซึ่งเปรียบผันกับการดูดซึมน้ำและการพองตัวเมื่อแช่น้ำที่กลับมีค่าลดลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อแผ่นอัดมีความหนาแน่นต่ำ จะทำให้มีปริมาณความชื้นต่ำลงด้วย แต่การดูดซึมน้ำและการพองตัวเมื่อแช่น้ำกลับมีค่าเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ความหนาแน่นยังมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกล กล่าวคือ เมื่อแผ่นอัดมีความหนาแน่นสูง จะทำให้มีความแข็งแรงสูงด้วย ซึ่งส่งผลให้มีค่าคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่าแผ่นอัดที่มีความหนาแน่นต่ำ ในการศึกษารั้งนี้อัตราส่วนของแผ่นอัดที่เหมาะสมและมีความแข็งแรงที่สุด คือ อัตราส่วนของเปลือกไข่ไก่ผง 65 ต่อการประสาน 35 (ร้อยละโดยน้ำหนัก)

Environment Research Performance testing plates of shell eggs

Researcher. Mr. Sakarind Yeesaman-arlee

Miss Rahanee Iedyee

Miss Rommeeya Tohyee

Program of study Environmental Science

Faculty Science and Technology

Academic year 2556

Advisor Mr. Kamonnawin Inthanuchit

Abstract

This research aims to determine the appropriate ratio to obtain the compressive strength of a composite adhesive interface between the shell egg powder, urea formaldehyde Fort ago. And physical properties. (Density, moisture content, water absorption, swelling when immersed in water) and mechanical properties. (Flexural strength, compressive strength) using the ratio between egg shell powder on the adhesive interface. (Percentage by weight) include 65:35 70:30 75:25 and 80:20, respectively, to produce the compression platens done by heating at 100 ° C for 5 minutes followed by a cold press at a temperature of about 30. degrees Celsius and bake for 15 minutes at a temperature of 60 ± 2 ° C for 24 h, the results showed that when the compression plates of egg shell powder composite material between the adhesive interface with high density. With the high moisture content. Which is inversely proportional to the absorption of water and swelling when immersed in water at the lower back. In contrast, when the compression is low density. Will have a lower moisture content too. However, the water absorption and swelling when immersed in water, the value increases. The density also correlated with mechanical properties that is, when the pressure is high density. Made with high strength. As a result, the mechanical properties better compression plate with low density. In this study, the ratio of the compressive strength and the ratio of egg shell powder, 65 to 35 percent by weight of the adhesive interface .pp



ใบรับรองการวิจัยสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมวิชาชีวศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)

เรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพแผ่นอัดจากเปลือกไข่

Performance testing plates of shell eggs

ผู้วิจัย	นายศักดินทร์	บีสมันอาหาดี	รหัส 524273082
	นางสาวอรอนันดี	เอียดมี	รหัส 524273077
	นางสาวรุ่นเมี่ย	ໂຕະຍີ	รหัส 524273099

ได้พิจารณาเห็นชอบโดย
คณะกรรมการที่ปรึกษา

(นายกมลนาวิน อินทนุจิตร)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการสอน

ประธานกรรมการ

(นางสาวนัคดา โปคำ)

(นางสาวhirunyadevi สุวิญญารณ์)
กรรมการ

(นางสาวศรีธยา ฤทธิชัยวรด)
กรรมการ

(นายกมลนาวิน อินทนุจิตร)
กรรมการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับรองแล้ว

(ดร.พิพัฒน์ ลินปะนพิทยาธรรม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยชิ้นนี้สามารถดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปได้ ต้องขอขอบคุณอาจารย์กลุ่ม
นาริน อินทันุรัตร อาจารย์ประสาท ไพรแกร์มวิชาการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และดร.พลพัฒน์ รวม
เจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการยางและพอลิเมอร์ ที่ได้ให้คำแนะนำและที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆรวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และช่วยในการตรวจสอบงานวิจัย
ชิ้นนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณ โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ได้อีกเพื่ออุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการดำเนินการวิจัย

ขอขอบคุณ โปรแกรมวิชาการยางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นในการวิจัย

ขอขอบคุณ ร้านเล็บเนบอเกอร์ ที่ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในการเก็บ
รวบรวมเปลือกไข่ไก่ด้วยดีตลอดมา

คุณค่าและประโยชน์ใดๆที่พึงได้รับจากการวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยขอขอบให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลงได้ ขอขอบคุณไว้ ที่นี้อีกครั้ง

สักกินทร์ ยิสมันอาดี

รอษณ์ เอียดบี

รัมมี่ยา ໂຕະຍີ

8 พฤษภาคม 2556

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
Abstract	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	น
สารบัญรูป	ช
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	
2.1 เปลือกไข่	3
2.2 หน้าที่ของเปลือกไข่	4
2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของเปลือกไข่ด้านกายภาพ	4
2.4 องค์ประกอบด้านเคมีของเปลือกไข่	5
2.5 การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่	6
2.6 ความแข็งแรงของเปลือกไข่	7
2.7 น้ำหนักเปลือกไข่	7
2.8 ความหนาของเปลือกไข่	7
2.9 ภาวะและสารยึดติด	8
2.10 มาตรฐานการทดสอบ	10
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	
3.1 วัสดุที่ใช้ในการวิจัย	14
3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือในการวิจัย	14

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

3.3 การเตรียมขั้นทดสอบ	16
3.4 วิธีการผสมและทำซินตัวอย่าง	16
3.5 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล	18
บทที่ 4 ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย	
4.1 การทดสอบความหนาแน่น	22
4.2 การทดสอบปริมาณความชื้น	23
4.3 การทดสอบการดูดซึมน้ำ	24
4.4 การทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ	25
4.5 การทดสอบความด้านทานแรงดึง	26
4.6 modulus สยีดหยุ่นแรงดึง	27
4.7 การทดสอบความด้านทานแรงอัด	28
4.8 modulus สยีดหยุ่นแรงอัด	29
4.9 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	29
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ	
5.1 สรุปผล	34
5.2 ข้อเสนอแนะ	35
บรรณานุกรม	37
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ข้อมูลการทดสอบ	ก-1
ภาคผนวก ข ตัวอย่างการคำนวณ	ข-1
ภาคผนวก ค ภาพประกอบการวิจัย	ค-1


สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่	6
2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชีนไม้อัดชนิดอัดราน ความหนาแน่นปานกลาง(มอก.876-2532)	10
2.3 หน่วยแรงอัดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 1002-16 : มาตรฐานอาคารไม้	11
2.4 หน่วยนอคูลัสยีดหยุ่นแรงอัดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) 1002-16 : มาตรฐานอาคารไม้	11
3.1 ขนาดและจำนวนชิ้นทดสอบที่ใช้ในแต่ละอัตราส่วนตามการทดสอบประเภทต่างๆ	16
4.1 ต้นทุนด้านวัสดุของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงผสมการประสาน	30
4.2 ต้นทุนด้านพลังงานของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงผสมการประสาน	30
4.3 ต้นทุนรวมของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงผสมการประสาน	31
4.4 ราคาถูก ไม้อัด	31



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
3.1 เครื่องอัดไฮโดรคลิก	15
3.2 เครื่องร่อนคัดขนาดอนุภาค	15
3.3 ตัวอย่างแผ่นอัดเมื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้ว	17
3.4 อนุภาคเปลือกไข่ไก่ผงที่อัดเป็นแผ่น	17
4.1 ความหนาแน่นของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	22
4.2 ปริมาณความชื้นของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	23
4.3 ร้อยละการดูดซึมน้ำของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	24
4.4 ร้อยละการพองตัวเมื่อแช่น้ำของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	25
4.5 ความต้านทานแรงดึงของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	26
4.6 มวลลักษณะของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	27
4.7 ความต้านทานแรงอัดของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	28
4.8 มวลลักษณะของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ	29



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้นำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยมากอาจเกิดจากการใช้ซ้ำ การซ่อมแซม ตลอดจนการนำมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลง ได้แล้ว ยังเป็นการลดปริมาณของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งให้น้อยลง ได้อีกด้วย อาทิเช่น การนำเศษกระดาษเหลือใช้มาผ่านกระบวนการแปรสภาพ เป็นกระดาษแผ่นใหม่ การประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงานจากกล่องนม หรือขวดพลาสติกเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนการนำเศษขี้เลือยกไม้มาผ่านกระบวนการขีนรูปเป็นแผ่นไม้กระคนอัดใหม่ ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ทดแทนไม้ได้และนอกจากนี้ยังมีวัสดุเหลือใช้อีกหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้

เปลือกไข่ เป็นสิ่งเหลือทิ้งที่ได้จากการบริโภคไข่เป็นอาหาร ที่นิยมโดยเฉพาะไข่ไก่ ซึ่งในแต่ละวันมีเปลือกไข่เหลือทิ้งจำนวนมาก เปลือกไข่เหล่านั้นบางส่วนถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหรือผสมในอาหารสัตว์ ส่วนที่เหลือได้ถูกทิ้งไป องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่ประกอบด้วยแคเดชียมคาร์บอนेट แคเดชียมฟอสเฟต แมกนีเซียมฟอสเฟต และอินทรีย์วัตถุอื่นๆ ร้อยละ 94,1,1 และ 4 ตามลำดับ (สุวรรณ เกษตรสุวรรณ.2519 : 25) เปลือกไข่มีความแข็งแรง ตามธรรมชาติ เนื่องจากประกอบด้วยแคเดชียมคาร์บอนेटถึงร้อยละ 94 เมื่อถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมจะใช้เวลานานในการย่อยสลาย ในอีกด้านหนึ่งมีการนำเปลือกไข่มาศึกษาในงานวิจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น ปี 2547 นินจูดา พิมพ์พวง และอัญชลี ธิรบุตร ได้นำเปลือกไข่มาทดลองทำน้ำสกัดเพื่อหาผลต่อการเจริญเติบโตในพัฒนาการเด็ก เนื่องจากเปลือกไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ในปี 2553 อนันต์ ตันติจรุณ โกรจน์ ได้ใช้เปลือกไข่เปรียบเทียบกับถ่านกำมันต์ และถ่านแก๊สในการกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำ พบว่า เปลือกไข่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด คือ 61.8% จากผลวิจัยต่างๆ ทำให้ทราบว่าเปลือกไข่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะการมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดี

ดังนั้นการที่จะนำเปลือกไข่กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างหลากหลายนั้น นอกจากคุณสมบัติทางชีวภาพที่ดีแล้ว เปลือกไข่อาจมีคุณสมบัติด้านอื่นที่ดีอีกด้วย ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาสมบัติทางกลเกี่ยวกับการรองรับแรงของเปลือกไข่ โดยการนำมานดงผสมกับการประสานญี่เรยฟอร์ม่าดีไซด์ และทำการอัดขึ้นรูปเป็นแผ่น ซึ่งคาดว่าอาจเป็นตัวเลือกสำหรับท่อแทนไม้อัดที่มีราคาสูง และยังเป็นการลดปริมาณเปลือกไข่เหลือทิ้งลง ได้อีกทางหนึ่งด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้แผ่นอัคที่มีความแข็งแรงจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแผ่นอัคจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานมาใช้งานทดแทนไม้อัคในการผลิตชิ้นงานได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเปลือกไข่ไก่ผงต่อการพัฒนาเป็นวัสดุทดแทน

**1.3 ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมเปลือกไข่ไก่ จากร้านเดิคเบอเกอรี่ ถนนนางงาม ตำบลบ่ออย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่นและความชื้นขนาด กว้าง 25 x ยาว 25 x หนา 5 มิลลิเมตร การคูดซึม น้ำขนาด กว้าง 25 x ยาว 25 x หนา 5 มิลลิเมตร และการพองตัวเมื่อแช่น้ำขนาด กว้าง 25 x ยาว 25 x หนา 5 มิลลิเมตร ตัวอย่างสำหรับทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่ ความต้านทานแรงดึงและมอญลัสติก ยืดหยุ่นขนาด กว้าง 15 x ยาว 85 x หนา 5 มิลลิเมตร และความต้านทานแรงอัดและมอญลัสติก ยืดหยุ่น ขนาด กว้าง 12.5 x ยาว 12.5 x สูง 50 มิลลิเมตร โดยใช้อัตราส่วนระหว่างเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก) จำนวน 4 อัตราส่วน ได้แก่ 65 : 35 70 : 30 75 : 25 และ 80 : 20 ตามลำดับ

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

1. ทำให้ทราบอัตราส่วนที่เหมาะสมและได้แผ่นอัคที่มีความแข็งแรงจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน
2. ทำให้ทราบผลที่ได้จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน
3. มีความเป็นไปได้ที่จะนำแผ่นอัคจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานมาผลิตชิ้นงานทดแทนไม้อัค
4. สามารถลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

บทที่ 2

เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการทดสอบด้านกายภาพและเชิงกลของแผ่นเปลือกไข่ไก่ผ่านพิสูจน์เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนแผ่นไม้อัด โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังรายละเอียดดังนี้

2.1 เปลือกไข่

2.2 หน้าที่ของเปลือกไข่

2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของเปลือกไข่ด้านกายภาพ

2.4 องค์ประกอบด้านเคมีของเปลือกไข่

2.5 การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่

2.6 ความแข็งแรงของเปลือกไข่

2.7 น้ำหนักเปลือกไข่

2.8 ความหนาของเปลือกไข่

2.9 ภาวะสารยึดติด

2.10 มาตรฐานการทดสอบ

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 เปลือกไข่

เปลือกไข่เป็นพากหินปูนแข็งเรียบติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มไข่ชั้นนอก จะแยกเปลือกไข่ออกจากเยื่อนี้ได้ยาก ความหนาของเปลือกมักขึ้นอยู่กับขนาดของไข่ ไข่ใหญ่มีเปลือกหนากว่าไข่เล็กทั้งนี้ยื่อมแล้วแต่ไก่แต่ละตัว พันธุ์อาหาร และฤดูกาลอีกด้วย ไก่พื้นเมือง ไก่ป่า มีเปลือกไข่หนากว่าไก่พันธุ์แท้ต่างๆ หรือไก่สายพันธุ์ใหม่

ผิวเปลือกไข่ มีลักษณะแตกต่างกันไป บางฟองผิวเคลือบบางฟองผิวขรุขระหางด้าน ส่วนผิวที่เป็นริ้วรอบหรือที่มีชาตุหินปูนบรุษระด้านใดด้านหนึ่งนั้น จะพบมากในไข่ไก่ ผิวไก่ทั่วๆไปจะเคลือบเกลาก ไข่ที่ออกมาใหม่ๆเปลือกไข่ค่อนข้างโปร่งใส ต่อมาจะค่อยๆขุนทึบแสงลง ถ้า

ใช้เครื่องส่องไฟส่องดู จะเห็นมีลักษณะตามที่แสงผ่านเป็นจุดเด็กๆ ในบริเวณได้เปลือกหันนี้ เนื่องจากการรวมตัวของ โปรติน จนเป็นชั้นหรือเป็นแผ่นๆ ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยรักษาความชื้น และยังเป็นส่วนที่แสงผ่านได้สะดวกกว่าส่วนอื่นๆ

2.2 หน้าที่ของเปลือกไข่

หน้าที่ของเปลือกไข่โดยธรรมชาติต้องทนรับน้ำหนักแม่ไก่เวลา กอกฟักไข่ และมีความบางพอดีถูกไก่จะเจาะดื่นออกไปจากเปลือกนี้ได้ เปลือกไข่ยังจะต้องป้องกันที่จะให้เชื้อราได้อาภานำทางไป และต้องทนทานพอที่จะป้องกันเชื้อรุนแรงที่ไม่ให้เข้าไปในไข่ได้ และยังมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นหน้ายได้ง่าย นอกจากนี้โดยธรรมชาติเปลือกไข่ยังต้องมีสารอนินทรีย์ต่างๆ มากพอที่จะเป็นแร่ธาตุไปหล่อเลี้ยงเชื้อรุนแรงให้ติดโตก็ได้อีกด้วย

ถ้าเปลือกไข่แบบนี้ไม่มีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักกดทับ หรือแรงกระแทกกระเทือน ธรรมชาติได้สร้างให้เปลือกไข่โค้งติดกับเยื่อหุ้มไข่ และโค้งลดหลบกันเป็นรัศมีจากศูนย์กลาง ไข่ด้วยการเรียงตัวของผลึกชาตุปูน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 พาก พากหนึ่งมีประมาณ 1/5 เป็นโครงสร้างของเปลือกประกอบด้วยอินทรีย์สารที่ทำหน้าที่เชื่อมระหว่างเซลล์เป็นโปรตีนแบบเดียวกับพังผืด และกระดูกที่ประสานโยงกัน พากที่สองเป็นส่วนประกอบของอนินทรีย์สารต่างๆ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต มีอยู่มากที่ด้านนอกเคลือบคลุมเป็นเนื้อพื้น (matrix) ของเปลือกหันนี้ส่องพาคนี้สร้างมาจากห้อไข่ส่วนล่าง (uterus)

2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของเปลือกไข่ด้านภายใน

เปลือกไข่ประกอบด้วยชั้นสำคัญๆ 2 ชั้น คือ เปลือกชั้นนอก เรียกว่า spongy layer กับเปลือกชั้นใน เรียกว่า mammillary layer ชั้นนอกเป็นแคลเซียมในรูปผลึกของหินปูน (calcite) ตั้งตรงทางแนวยาวของผลึกกับผิวเปลือก เป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุด และแน่นที่สุด ชั้นในนั้นเป็นสารประกอบของแมกนีเซียมกับฟอสเฟต แร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้ไม่มีอยู่ในรูปผลึก เวลาไข่ร้าวก็จะร้าวถึงภายในด้วย

เปลือกชั้นนอก เปลือกชั้นนี้เป็นชั้นนอกที่詹บติดกับเปลือกชั้นใน เป็นชั้นที่ผนึกกันแน่นและมีรูเด็กๆ จำนวนมากเชื่อมโยงจากชั้นในมาเปิดที่ชั้นนี้เป็นรูพรุนแบบฟองน้ำแต่แข็งแรงมาก เปลือกชั้นนอกนี้ให้ความเป็นรูปทรง และความแข็งแกร่งเปลือกไข่ จากภาพ上看ที่ดูด้วยเอ็กซ์เรย์ จะเห็นว่าความแน่น และเกรงของชั้นนี้มากที่ผิวด้านนอก เกลือแร่ต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาของชั้นนี้มีลักษณะเป็นผลึกเด็กๆ ส่วนประกอบของชั้นนี้เมื่อย้อมด้วยสี โปรตีนจะเห็นว่ามันมีไม่ทั่วผิวเปลือก

แต่จะมีมากขึ้นตอนติดกับเปลือกชั้นใน สินีทำให้เห็นเปลือกชั้นนอกนี้แบ่งออกเป็น 3 ชั้นตามลักษณะของสันไยโปรตีน (matrix fiber) คือ ชั้นที่อยู่ข้างในมีเส้นไยโปรตีนมากกว่าชั้นกลาง ชั้นนอกนั้นมีเส้นไยโปรตีนน้อยที่สุด

เปลือกชั้นใน เป็นชั้นที่บางของเปลือก อยู่ติดกับเยื่อหุ้มไช่ชั้นนอก ประกอบด้วยปุ่มพื้นเปลือกลักษณะหยาบๆ (mammilla) ที่มีรูปต่างๆตั้งแต่ทรงรูปไข่ถึงทรงกลม ปุ่มเหล่านี้ผนึกเป็นชั้นเดียวยาวอยู่ชิดกับเยื่อหุ้มไช่ ปลายปุ่มพยายามออกไปเบิดที่เยื่อหุ้มไช่ชั้นในเป็นทางผ่านของอากาศ ให้กระจายไปทั่วเปลือกชั้นนี้ไปสู่บริเวณปลายปุ่มพื้นเปลือก ซึ่งปุ่มพื้นเปลือกประกอบด้วยเกลือแร่ที่ไม่เป็นผลึกกระจายอยู่รอบผิวพื้น โปรตีนของเปลือก (granular matrix material) ในไช่ต่างๆผิวพื้นโปรตีนเหล่านี้มีลักษณะคล้ายฝ้าหรือร่องรอยได้ปูนทินปูน ขนาด และรูปร่างของปุ่มพื้นเปลือก และการเรียงตัวของพื้นเปลือกจะแตกต่างกันตามชนิดของสัตว์ปีก ความหนาของเปลือกชั้นในประมาณ 0.11 มม. หรือเป็นเนื้อที่ประมาณ 1/3 ของความหนาของผิวพื้นไช่ทั้งฟอง ความสูงของแต่ละปุ่มเหล่านี้นั้นแล้วแต่ความหนาของเปลือกชั้นใน เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละปุ่มประมาณ 0.096-0.144 มม.

2.4 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไช่

เปลือกไช่ประกอบด้วยแร่ธาตุประมาณร้อยละ 95 ในส่วนนี้จะมีแคลเซียมคาร์บอนเนตมากกว่าร้อยละ 98 สารอ่อนนิ่นทรีย์อื่นๆ จะรวมถึง ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และเหล็ก กับซัลเฟอร์ปริมาณน้อยมากดังตาราง เกลืออนินทรีย์ที่อยู่ในเปลือกไช่ส่วนมากจะเป็นคาร์บอนे�ต และฟอสเฟตของแคลเซียม และแมกนีเซียม ผลึก calcite ที่มีอยู่ในเปลือกไช่จะประกอบด้วยแคลเซียม คาร์บอนे�ต และผลึก dolomite จะประกอบด้วยแคลเซียม และแมกนีเซียมคาร์บอนे�ตโดยโครงสร้างของผลึก dolomite จะแข็งแรงกว่าผลึก calcite เปลือกไช่จะประกอบด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของโปรตีน โพลิแซคคาโรด์ที่ประกอบด้วย galactosamine, glucosamine, galactose, fructose, glucose, sialic acids และไนโตรบิโนมาโนเด็กน้อย นอกจากนี้เยื่อหุ้มเปลือกไช่ยังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเม็ดสี คือ protoporphyrin ปริมาณเล็กน้อย (Sugino et al., 1997) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเปลือกไช่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอนे�ตร้อยละ 94 แมกนีเซียมคาร์บอนे�ตร้อยละ 1 แคลเซียมฟอสเฟตร้อยละ 1 และสารอินทรีย์ที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบอีกร้อยละ 4 (Stadelman, 1995; Vaclavik, 1998) เปลือกไช่ไก่จึงมีความเป็นไบไดที่จะนำมาผลิตเป็นแหล่งของแคลเซียมคาร์บอนे�ต

ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของเปลือกไข่

ชนิดขององค์ประกอบ	ปริมาณ(กรัม)	ปริมาณ(%)
น้ำ	0.1	1.6
วัตถุแห้ง	6.0	98.4
อินทรีย์วัตถุ	0.2	3.3
โปรตีน	0.2	3.3
ลิปิด	น้อยมาก	0.03
อนินทรีย์วัตถุ	5.8	95.1
รวม	6.1	100.0

ที่มา: สุวรรณ (2529)

2.5 การใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่

Suguro et al. (2000) รายงานการใช้ประโยชน์จากเปลือกไข่ที่เหลือจากบริษัท Q.P.Corporation ในประเทศไทยคือ เป็นอาหารปราบมาณร้อยละ 10 ใช้เป็นปุ๋ย และอาหารสัตว์ ปราบมาณร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือปราบมาณร้อยละ 30 ทึ้ง โดยทั่วไปเปลือกไข่จะนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ในรูปของ eggshell waste หรือ eggshell meal ซึ่ง eggshell waste เป็นส่วนของเปลือกไข่ และของเหลวที่ติดรวมมา หรือเป็นส่วนของเปลือกที่ถูกหมุนให้วาย แยกส่วนของเหลวออก ส่วน eggshell meal เป็นส่วนของ eggshell waste ที่ทำแห้ง (Galyean and Cotterill, 1995) Vandepopuliere et al. (1975) ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ eggshell meal เป็นอาหารเสริม โภชนาการ โดยผสม eggshell meal ลงในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ไว้ ซึ่งกำหนดให้มีปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน และพลังงาน ให้ใกล้เคียงกับอาหารเดิม และตรวจคุณภาพของไข่ พนว่า แคดเซียมจาก eggshell meal ถูกใช้ประโยชน์ได้ดี เพื่อนำไปสร้างโครงสร้างหินปูนเป็นเปลือกไข่สอดคล้องกับ รายงานของ Arvat and Hinnens (1973); Vandepopuliere et al. (1973) ที่กล่าวว่า เปลือกไข่สามารถนำไปทดแทนเป็นแหล่งแคดเซียมในสัตว์ปีกได้ อย่างไรก็ตามเปลือกไข่ต้องผ่านกระบวนการเพื่อกำจัดจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค การทำแห้งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถควบคุมการเจริญของจุลินทรีย์ และสามารถนำ eggshell waste มาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิในการทำแห้ง จะทำให้จุลินทรีย์ที่รอดชีวิตใน eggshell meal ลดลง (Galyean and Cotterill, 1995)

เปลือกไข่ถูกทำแห้ง และบดเพื่อทำเป็นปุ๋ย การใช้ eggshell แทนดินบางส่วน เพื่อทำให้ดินร่วนซุย จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อไป โดยมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น pH ในดิน เป็นต้น (Galyean and Cotterill, 1995) แต่ปัจจุบันนิยมใช้แคดเซียมจากเปลือกไข่ (eggshell calcium) เป็น

แหล่งแคลเซียมเสริมในอาหารมากขึ้น (Suguro et al., 2000) Schaafsma and Beelen (1999) กล่าวว่า เปลือกไข่ผง (eggshell powder) มีปริมาณแคลเซียมประมาณร้อยละ 38 และอาจจะเป็นแหล่ง แคลเซียมในนมยังได้

การผลิตแคลเซียมจากเปลือกไข่ในรูปแบบต่างๆ ได้รับความสนใจมากขึ้น อลองกต (2541) ได้ทดลองผลิตแคลเซียมคลอไรด์จากเปลือกไข่ไก่ โดยใช้กรดไฮโดรคลอริกเป็นตัวสกัด นำไปหมุนเวียนแยกส่วนใส่ออก แล้วให้ความร้อนเพื่อตอกตะกอน โปรดีน จากนั้นเข้าเครื่องหมุน เหวี่งอีกรึ่งเพื่อแยกส่วนใส่ออกมา นำส่วนใส่ที่ได้ไประเหยบนแผ่นให้ความร้อนอุณหภูมิ 110- 115°C จะได้แคลเซียมคลอไรด์ตกลงอกอ่อน นอกจากนี้ อลองกตยังได้นำแคลเซียมคลอไรด์ที่ผลิต ได้จากเปลือกไข่ไปทดลองเป็นสารเพิ่มความแน่นเนื้อในเจาะกระป้องเบรินเทียบกับเจาะกระป้อง ที่ใช้แคลเซียมคลอไรด์ทางการค้า พบร่วมค่าเฉลี่ย peak force ที่ได้จากการวัดด้วยเครื่อง Texture Analyzer ของเจาะกระป้องที่ใช้แคลเซียมคลอไรด์จากเปลือกไข่ และเจาะกระป้องที่ใช้แคลเซียม คลอไรด์ทางการค้าไม่แตกต่างกัน แสดงว่า แคลเซียมคลอไรด์จากเปลือกไข่ไก่ทำให้เนื้อเจาะ กระป้องมีความแน่นเนื้อ ใกล้เคียงกับเนื้อเจ้าที่ใช้แคลเซียมคลอไรด์ทางการค้า

2.6 ความแข็งแรงของเปลือกไข่

(breaking strength) Solomon (1991) รายงานว่า ความแข็งแรงของเปลือกไข่ใน ความหมายทางวิศวกรรมหมายถึงคุณสมบัติในการยึดหยุ่น ความสามารถในการรองรับแรงกดและ แรงตึง และ Romanoff and Romanoff (1949) รายงานว่า ความแข็งแรงของเปลือกไข่วัดจากแรงที่ทำ ให้ไข่แตก โดยใช้แรงเพิ่มขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งเปลือกแตก ซึ่งความแข็งแรงของไข่ฟักจะทำหน้าที่ ในการป้องกันตัวอ่อนจากแม่ไก่ และจากการลูกทำลาย

2.7 น้ำหนักเปลือกไข่

(shell weight) Romanoff and Romanoff (1949) รายงานว่า น้ำหนักเปลือกจะเพิ่ม มากขึ้นเมื่อน้ำหนักไข่มากขึ้น แต่เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะมีค่าคงที่ และ Boushy (1966) พบร่วม น้ำหนักเปลือกและสัดส่วนน้ำหนักเปลือกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ จะมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงแล้วลดลง เมื่อเพิ่มขึ้น

2.8 ความหนาของเปลือกไข่

(shell thickness) Romanoff and Romanoff (1949) รายงานว่า ความหนาของ เปลือกไข่และความแข็งแรงของเปลือกไข่มีสหสัมพันธ์ต่อกันค่อนข้างสูง โดยมีค่าเท่ากับ $0.835 \pm$

0.011 แต่ Bain (2005) รายงานว่า ไข่ที่มีเปลือกหนาอาจจะไม่ใช่ไข่ที่มีเปลือกแข็งแรง ในบางครั้ง ไข่ที่มีเปลือกบางก็แข็งแรงกว่า ไข่ที่มีเปลือกหนา

2.9 ความและภาระคิด

การ หมายถึง สารที่สามารถยึดเหนี่ยวสัตว์หัวงู่วัสดุระหว่างคู่สัตว์ต่างๆ ผ่านการยึดเกาะบนพื้นผิว การที่ต้องช่วยรับ荷载 ใช้งานและต้องมีอายุทนทานเท่าๆ ช่วงอายุผลิตภัณฑ์ การมี 2 ประเภทคือ การธรรมชาติ และการสังเคราะห์

1. การธรรมชาติ หมายถึง การที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งอาจได้จากพืชหรือสัตว์ เช่น

1.1 การพืช เป็นการที่ผลิตจากเปลือก มีรากอุดม มีความแข็งแรงในการประสานไม่มากนัก โดยทั่วไปแล้วจะนำมาติดประสานกระดาษ

1.2 การยาง เป็นการที่ผลิตจากยางธรรมชาติกับสารละลาย (นำมันบนชิน) มีความแข็งแรงในการยึดประสานดี นำมาใช้ติดประสานกระดาษ ยาง

1.3 การเคลื่อน เป็นการที่ได้จากโปรตีนกาคั่ว มีความแข็งแรงในการประสานได้ดี นำมาใช้ติดประสานไม่ในอาการที่ไม่ถูกความชื้น และงานกระดาษ

1.4 การหนัง เป็นการที่ผลิตจากกระดูกและหนังสัตว์ โดยนำมาล้างทำความสะอาด แล้วนำมานึ่งจนกว่าข้น นำมาใช้ทำกระดาษทราย ในปัจจุบันการหนังไม่ค่อยนิยมนำมาใช้งาน เนื่องมีกลิ่นเหม็น และการติดประสานไม่ดี

2. การสังเคราะห์

การสังเคราะห์ คือ การที่ผลิตจากสารเคมีให้ได้คุณสมบัติตามต้องการ พลาสติก หดlatex ชนิดเป็นสารสังเคราะห์ด้วยการผสมสารละลาย ส่วนมากการสังเคราะห์จะมีชื่อเรียกตามชนิดของพลาสติกที่นำมาใช้ผลิต การสังเคราะห์ทำจากสารเคมีต่างๆ สามารถสังเคราะห์ให้มีคุณสมบัติตามต้องการได้ จึงเป็นที่นิยมมากกว่าการธรรมชาติ การสังเคราะห์ยังแบ่งได้อีกตามคุณสมบัติต่อความร้อนคือ

2.1 เทอร์โมเซตติ้ง เมื่อได้รับความร้อนจะทนความร้อนได้สูง ได้แก่ พากอีพอกซี่ ซิลิโคนพโนลิก ยูเรีย เป็นต้น

2.2 เทอร์โมพลาสติก เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัว การนี้ใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส ได้แก่ การยาง หอทแมลท์ ไชยาโนคริเลท และการพีวีเอ คุณสมบัติดังกล่าวของควรได้แก่

2.2.1 กาวพีวีเอ กาวชนิดนี้แข็งตัวโดยการสูญเสียน้ำ การแข็งตัวของมันไม่ถาวรอาจเหลวได้อีก ถ้าใช้อุณหภูมิสูงๆ นอกจากนี้ยังมีความต้านทานต่ำต่อความเค้น และความชื้นสูงๆ ใช้เป็นวัสดุประสานได้ดี ใช้ประสานงานได้ทั่วๆไป ที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุด เป็นกาวช่างไม้ เช่น กาวลาเท็กซ์ เป็นต้น

2.2.2 กาวไชยาโนอคริเลท กาวชนิดนี้แข็งตัวเร็วใช้เวลาเพียง 2-3 นาที หลังการสัมผัสกับไอน้ำหรือความชื้น และสามารถใช้กับรอยต่อของวัสดุเกือบทุกชนิด เมื่อแข็งตัวแล้วก็ไม่สามารถกลับกลับสภาพได้อีก ข้อเสียก็มีมาก เช่น ประรับแรงกระแทกได้น้อย ทนต่ออุณหภูมิสูงๆ ไม่ดี นอกจากนี้ยังต้องคงอยู่ระหว่างเวลาใช้ เพราะสามารถติดผิวหนังได้ทันที

2.2.3 กาวyuเรียฟอร์ม่าดีไฮด์ เรียกย่อว่า UF บางครั้งเรียกว่ากาวพลาสติก เป็นกาวที่มีผู้ใช้กันมากที่สุด ทำการให้ความร้อนแก่yuเรีย 1 ส่วน กับฟอร์ม่าดีไฮด์ประมาณ 2 ส่วน ภายใต้สภาพกรดอ่อนๆ กาวชนิดนี้มีขาหน่ายลักษณะเป็นผงสามารถละลายนำไปได้ และมีอายุการเก็บรักษานานพอสมควรหากอยู่ในที่แห้งและเย็น การใช้ต้องผสมตัวเร่ง (Hardener) ช่วงเวลาการแข็งตัวขึ้นอยู่กับปริมาณกรดตัวเร่ง กาวชนิดนี้มีคุณสมบัติด้านการรับแรงดีมาก และมีความต้านทานต่อกรดและด่าง อีกด้วย ทนต่ออุณหภูมิถึง 80 องศาเซลเซียส และสามารถทนต่อความร้อนได้เกินกว่านี้ ยกเว้นเมื่อใช้ร่วมกับเมลามีน

2.2.4 กามเมลามีนฟอร์ม่าดีไฮด์ เรียกย่อว่า เอ็ม เอฟ (MF) กาวชนิดนี้สามารถบ่มได้ด้วยความร้อนโดยการเพิ่มกรดตัวเร่งให้แรง ไม่เหมาะสมที่จะเป็นกาวที่ทึ่งไวให้แข็งตัวในอากาศเย็น การใช้ควรลดตัวความร้อน 60 องศาเซลเซียสขึ้นไป กาวชนิดนี้สามารถทนต่อความชื้นได้ดีกว่ากาวคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของมันสูงกว่าฟอร์ม่าดีไฮด์ แต่ให้กำลังความแข็งแรงน้อยกว่า

2.2.5 กาวอีพอกซี่ กาวประเภทนี้มีอยู่หลายชนิดสามารถใช้งานและแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มคือ

-กาวอีพอกซี่ส่วนเดี่ยว กาวนี้ที่อุณหภูมิสูงๆ เนื่องจากมีการขาดตัวน้อยมากขณะบ่มจึงสามารถใช้ยึดชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นยาวๆ ได้โดยไม่เกิดการบิดงอ เนื่องจากการขาดตัวใช้ยึดเชื่อมชิ้นโลหะได้ดีทนต่ออุณหภูมิสูงๆ ขนาด 204.4 องศาเซลเซียส หรือประมาณ 260 องศาเซลเซียสอย่างชั่วคราว

-กาวอีพอกซี่ชนิดสองส่วนผสม เป็นกาวที่บ่มได้ที่อุณหภูมิห้อง หลังทำการผสมใช้ความร้อน หลักการบ่มที่อุณหภูมิห้องจะทำให้มีความแข็งขึ้น การขาดตัวก็จะน้อย เช่นกัน ส่วนผสมทั้งสองอาจเป็นของเหลวทั้งคู่ เป็นผงหรือครีม หรือเป็นน้ำส่วนหนึ่งก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดการผสมก็ต้องให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง

-การอีพอกซี่ดัดแปลง การชนิดนี้ในทางเทคนิคอาจเรียกไม่ได้ว่าเป็นพวงอีพอกซี่ มีการผสมสารเคมีบางอย่างลงไป มี 2 ชนิดค่อนข้างเป็นที่แพร่หลาย คือ อีพอกซี่โอลิก กับไนلونอีพอกซี่ ชนิดแรกหมายใช้ที่อุณหภูมิสูง 260 องศาเซลเซียส ได้อย่างช้าๆ ราวดูดี หลังจากติดหลังให้ความแข็งแรงกว่าการทุบชนิด และเป็นการชนิดที่แข็งแรงต่อการรับแรงได้หลายประเภทด้วยกัน

สรุปวัสดุที่ใช้เป็นตัวเขื่อมประสาน คือ การผง BOSNY GLUE

2.10 มาตรฐานการทดสอบ

มาตรฐานการทดสอบที่ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน 2 ตัว ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดรานความหนาแน่นปานกลาง (มอก.876-2532) ซึ่งใช้สำหรับเป็นเกณฑ์ตัดสินค่าความหนาแน่น ปริมาณความชื้น การคุณชิ้นน้ำ การพองตัวเมื่อแช่น้ำ และความด้านทางแรงดึงด้วยมอคูลัสยีดหยุ่นของชิ้นทดสอบ สำหรับมาตรฐานอีกหนึ่งตัว คือ มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือ ว.ส.ท.1002-16 : มาตรฐานอาคาร ไม่ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินค่าความด้านแรงอัดและมอคูลัสยีดหยุ่นของชิ้นทดสอบ โดยมาตรฐานทั้งสองตัวมีเกณฑ์และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราน ความหนาแน่นปานกลาง

(มอก.876-2532)

ลำดับที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์กำหนด			
		ความหนา (มิลลิเมตร)	3 ถึง 6	เกิน 6 ถึง 19	เกิน 19 ถึง 50
1.	ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ เมตร	500 - 800	500 - 800	500 - 800	
2.	ปริมาณความชื้น ร้อยละ	9 - 15	9 - 15	9 - 15	
3.	การคุณชิ้นน้ำที่ 24 ชั่วโมง ร้อยละ ไม่เกิน	80	80	80	
4.	การพองตัวเมื่อแช่น้ำ ร้อยละ ไม่เกิน	8.0	12.0	12.0	
5.	ความด้านแรงดึงด้วยมอคูลัสยีดหยุ่น มากกว่า	18.0	13.8	12.5	
6.	มอคูลัสยีดหยุ่น มากกว่า	2,000	2,000	1,850	

ตารางที่ 2.3 หน่วยแรงอัดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

(ว.ส.ท.) 1002-16 : มาตรฐานอาคารไม้

ความต้านทานแรงอัด ประเภทอัดข่านเสี้ยน	
หน่วยแรงอัด (กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	ประเภทเนื้อไม้
105 – 279	ไม้เนื้ออ่อนมาก
217 – 365	ไม้เนื้ออ่อน
288 – 500	ไม้เนื้อปานกลาง
350 – 576	ไม้เนื้อแข็ง
482 – 725	ไม้เนื้อแข็งมาก

ตารางที่ 2.4 หน่วยมอคูลัสยึดหยุ่นแรงอัดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

(ว.ส.ท.) 1002-16 : มาตรฐานอาคารไม้

ความต้านทานแรงอัด ประเภทอัดข่านเสี้ยน	
หน่วยมอคูลัสยึดหยุ่น(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)	ประเภทเนื้อไม้
78,900 – 94,100	ไม้เนื้ออ่อนมาก
94,101 – 112,300	ไม้เนื้ออ่อน
112,301 – 136,300	ไม้เนื้อปานกลาง
136,301 – 189,000	ไม้เนื้อแข็ง
>189,000	ไม้เนื้อแข็งมาก

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.11.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับเปลือกไข่พง

สริญญา ชวัพันธ์ (2547) ได้ทำการศึกษาสมบัติเชิงกลของโพลีไพรีลีนและยางธรรมชาติที่ผสมเปลือกไข่ โดยขนาดผงเปลือกไข่ที่เตรียมและใช้ในการศึกษามี 3 ขนาดด้วยกันคือ 7 ไมครอน, 15 ไมครอน และ 63 ไมครอน ใช้เครื่องหลอมอัครีดแบบสกรู และขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องนีดพลาสติกเข้าแม่พิมพ์ จากนั้นนำไปทดสอบสมบัติเชิงกล คือ ทดสอบการทนต่อแรงยืดดึง

ทดสอบการทนต่อแรงกระแทก แล้วทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลวัสดุประกอบของโพลีไพรพิลินที่ผสมเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 63 ไมครอน กับโพลีไพรพิลินที่ผสมแคลเซียมคาร์บอเนตพบว่า วัสดุประกอบจะมีสมบัติด้านความทนต่อแรงกระแทก และความด้านทานการเปลี่ยนรูปเพิ่มขึ้นตามปริมาณฟิลเลอร์ แต่สมบัติการทนต่อแรงดึง จะลดลงเมื่อปริมาณสารตัวเติมเพิ่มขึ้น และได้ทำการเปรียบเทียบวัสดุประกอบที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 7 , 15 และ 63 ไมครอน ที่เคลือบกรดสเตียริก พบว่า โพลีไพรพิลินที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 7 ไมครอน จะมีสมบัติทนต่อแรงกระแทกและค่า Modulus สูงที่สุด รองลงมาคือ โพลีไพรพิลินที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 15 และ 63 ไมครอน ตามลำดับ จากการศึกษาการกระจายตัวของผงเปลือกไข่ในเนื้อพลาสติกด้วยกล้องจุลทรรศน์ (Optical Microscope) พบว่า โพลีไพรพิลินที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 7 ไมครอน มีการกระจายตัวของผงเปลือกไข่ในเนื้อพลาสติกดีที่สุด รองลงมาคือ โพลีไพรพิลินที่ผสมผงเปลือกไข่ขนาดอนุภาค 15 และ 63 ไมครอน ตามลำดับ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผงเปลือกไข่ที่ขนาดอนุภาคเล็กๆ จึงสามารถนำมาใช้เป็นสารตัวเติมราคาถูกที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทนต่อแรงกระแทกให้กับพลาสติกโพลีไพรพิลินได้เป็นอย่างดี

2.11.2 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ฟอร์มานาดีไฮด์

พงศ์วิทย์ ลินป์พิศุทธิ์ (2547) ได้ทำการศึกษาการทดลองผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากต้นไม้รายยักษ์ ที่ระดับความหนาแน่นประมาณ 600 และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้การวิเคราะห์ฟอร์มานาดีไฮด์ ที่ระดับปริมาณกวาร์ต่อน้ำหนักก้อนแห้งของเส้นใยที่แตกต่างกันคือ 10% 13% และ 16% เป็นตัวประสาน แล้วศึกษาเปรียบเทียบค่าคุณสมบัติด้านกายภาพและทางกลของแผ่น ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน JIS A 5905-1994 : fiberboards. ได้ผลสรุปดังนี้ แผ่นใยไม้อัดที่ระดับความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ได้ผลการทดลองที่ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล ดีกว่าแผ่นใยไม้อัดที่ระดับความหนาแน่น 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ผลการทดลองเปรียบเทียบปริมาณกวาร์ต่อน้ำหนักแห้งของเส้นใยที่ระดับ 16% ให้ผลการทดลองที่ทำให้ค่าคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลดีที่สุด และในการทดสอบคุณสมบัติของแผ่นใยไม้อัดที่ระดับความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณกวาร์ 13% แบบผสมพาราฟินอิมัลชันได้คุณสมบัติที่ดีกว่าทั้งทางกายภาพและทางกล เมื่อเปรียบเทียบกับแผ่นที่ไม่ผสมพาราฟินอิมัลชัน สรุปได้ว่า แผ่นใยไม้อัดที่มีความหนาแน่นสูง มีค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีกว่าแผ่นที่มีความหนาแน่นต่ำ การผสมกวาร์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และการใช้พาราฟินอิมัลชันกับเส้นใยสามารถช่วยลดการขยายตัวตามความหนาการดูดซึมน้ำได้ และเพิ่มคุณสมบัติทางกลของแผ่น ได้เป็นอย่างดี

วรรณ อุ่นจิตติชัย (2547) ได้ศึกษาคุณสมบัติต่างๆของแผ่นไขไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสที่มีอายุ 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี โดยใช้กาวyuเรียฟอร์ม่าดีไฮด์เป็นตัวประสาน เท่ากัน 13% ในปริมาณเนื้อ กาวแห้ง เทียบกับน้ำหนักก้อนแห้งของเส้นไขไม้ยูคาลิปตัสและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-1994 จากผลการทดสอบ พบว่า ชนิดสอนแผ่นไขไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 7 ปี มีค่าผล การทดสอบการพองตัวหลังแห้งน้ำและการดูดซึมน้ำมากที่สุด แต่มีค่าความต้านทานแรงดัดและ ความต้านทานแรงดึงดึงตั้งจากผิวน้ำอยู่ที่สุด ชนิดสอนแผ่นไขไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี มี ค่าความต้านทานแรงดึงดึงตั้งจากผิวน้ำและความชื้นมากที่สุด ส่วนชนิดสอนแผ่นไขไม้อัดจากไม้ยู คาลิปตัสอายุ 10 ปี มีค่าความต้านทานแรงดัด, มอคูลัสบีดหยุ่นและความหนาแน่นสูงที่สุด เมื่อทำ การทดสอบและเปรียบเทียบกับมาตรฐาน JIS A 5908-1994 ผลปรากฏว่า การพองตัวหลังแห้งน้ำ 24 ชั่วโมงและความต้านทานแรงดัดของแผ่นไขไม้อัดทั้ง 3 ชั้นอายุ มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ค่า มอคูลัสบีดหยุ่นมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 3 ชั้นอายุ ค่าแรงดึงดึงผิwtั้งจากมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานเฉพาะ ไม้อัดจากไม้ยูคาลิปตัสอายุ 5 ปี และ 10 ปี ส่วนค่าความหนาแน่นและความชื้นของ ชั้นไขไม้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้ง 3 ชั้นอายุ

อาคม ป่าสีโล (2550) ได้ศึกษาสมบัติปาร์ติเกลอบอร์ดที่ทำจากแกลบและฟางข้าว โดยใช้ กาวสังเคราะห์yuเรียฟอร์ม่าดีไฮด์ เป็นสารยึดติด พารามิเตอร์ที่ศึกษา คือ เปอร์เซ็นต์ของสารยึดติด แกลบและฟางข้าว โดยมีสมบัติที่ศึกษา คือ ความหนาแน่น การนำความร้อน มอคูลัสแตกร้าว มอคูลัสบีดหยุ่น ความต้านทานแรงกระแทกและการขยายตัว ผลจากการทดลอง พบว่า ค่าความ หนาแน่น ค่าการนำความร้อน ค่ามอคูลัสแตกร้าว ค่ามอคูลัสบีดหยุ่น และค่าความต้านทานแรง กระแทกของปาร์ติเกลอบอร์ดจะเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์สารยึดติดมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปาร์ติเกลอบอร์ดที่ทำจากฟางข้าวมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ และมีค่าความแข็งแรงสูง

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

1.เปลือกไข่ไก่ รวบรวมได้จากร้านเลิศเบเกอรี่ ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

2.การประสาน ประเททยเรียฟอร์มมาดีไฮด์ ใช้กาวพง ยี่ห้อ BOSNY Plastic Resin Glue ผลิตโดยบริษัท อาร์.เจ.ลอนดอนเคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด 42/4 น.14 ถ.สุรินทางศรี ต.ศาลาแดง อ.บางนา แขวงเปรี้ยว จ.พระนครศรีอยุธยา 24000

3.น้ำสะอาดปราศจากคลอรีน

3.2 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

1.เครื่องอัดไฮโดรลิก

2.เตาอบไฟฟ้า

3.เครื่องชั่งละเอียด 0.01 กรัม

4.เครื่องร่อนคัดขนาดอนุภาค

5.ตะแกรงร่อน เบอร์ 18

6.ครกบด

7.แบบหล่อขึ้นรูปแผ่นอัด หนา 5 มิลลิเมตร

8.แบบหล่อขึ้นรูปแผ่นอัด หนา 25 มิลลิเมตร

9.เลือยสำหรับตัดชิ้นทดสอบ

10.เวอร์เนียร์ คลิปปอร์

11.เครื่องทดสอบความต้านทานแรงตัด

12.เครื่องทดสอบความต้านทานแรงอัด



รูปที่ 3.1 เครื่องอัดไช่โครงติก
(โปรแกรมเทคโนโลยีข่างและพอลิเมอร์)



รูปที่ 3.2 เครื่องร่อนคัดขนาดอนุภาค
(โปรแกรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ตารางที่ 3.1 ขนาดและจำนวนชิ้นทดสอบที่ใช้ในการทดสอบอัตราส่วนความต้านทานต่างๆ


ประเภทการทดสอบ	ขนาดของชิ้นทดสอบ (มิติเมตร)	จำนวนชิ้นทดสอบ				รวม	
		อัตราส่วนที่ใช้					
		กว้าง x ยาว x หนา	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20	
ความหนาแน่นและปริมาณความร้อน	25 x 25 x 5	5	5	5	5	20	
การคุกซึมน้ำที่ 24 ชั่วโมง	25 x 25 x 5	5	5	5	5	20	
การพองตัวเมื่อแห้ง	25 x 25 x 5	5	5	5	5	20	
ความด้านทานแรงดึงและมอคูลัสเข็คหยุ่น	15 x 85 x 5	5	5	5	5	20	
ความด้านทานแรงอัดและมอคูลัสเข็คหยุ่น	12.5 x 12.5 x 50	3	3	3	3	12	
						92	

3.3 การเตรียมชิ้นทดสอบ

วิธีการเตรียมตัวอย่าง การเตรียมเปลือกไข่ไก่ผง นำเปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งมาล้างสะอาด และผ่าไข่ให้แห้ง จากนั้นนำมานำด้วยกระดาษเช็ดตัว แล้วจึงนำไปส่องเครื่องร่อนให้ผ่านตะเกียงร่อนบนบอร์ 18 และนำเปลือกไข่ไก่ที่ผ่านตะเกียงร่อนมาล้างให้สะอาดอีกครั้งเพื่อเอาเศษเยื่อหุ้มเปลือกไข่ออกไป จากนั้นนำไปผึ่งลมให้แห้ง และนำเข้าตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง


3.4 วิธีการผสมและทำข้นตัวอย่าง

ทำการซึ้งน้ำหนักการผสมกับน้ำอัตราส่วน 2 : 1 หรือการผง 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 0.5 กิโลกรัม โดยค่อยๆเทการผสมลงในน้ำพร้อมทั้งคนไปเรื่อยๆจนการกวนน้ำเข้ากันดี และเตรียมไว้ภาชนะเอาไว้ ทำการซึ้งน้ำหนักของเปลือกไข่ตามอัตราส่วนที่กำหนด เมื่อซึ้งน้ำหนักส่วนผสมทั้งสองอย่างตามอัตราส่วนแล้ว จึงน้ำลงใส่ภาชนะสำหรับผสม จากนั้นทำการคลุกเคล้าจนเปลือกไข่ไก่ผงกับการเข้ากันเป็นเนื้อดีขึ้น แล้วจึงนำไปส่องในเบ้าอัด และทำการอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ในการอัดนั้นจะทำการอัดร้อนและอัดเย็นตามลำดับ อุณหภูมิของการอัดร้อนอยู่ที่ 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5 นาที จากนั้นทำการอัดเย็นต่อทันทีที่อุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15 นาที จึงแกะออกจากเบ้าอัด และนำเข้าตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง



รูปที่ 3.3 ตัวอย่างแผ่นอัดเมื่อขึ้นรูปเป็นแผ่นแล้ว

(โปรแกรมเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)



รูปที่ 3.4 อนุภาคเปลือกไข่ไก่ผงที่อัดเป็นแผ่น

(โปรแกรมเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)

3.5 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล

3.5.1 ความหนาแน่น

ได้ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.876-2532) ตัวชี้วัดทดสอบขนาด 25

$\times 25$ มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ทำการซั่งชิ้นทดสอบให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัม วัดความกว้าง ความยาว และความหนาตรงจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบให้ลักษณะถึง 0.5 มิลลิเมตร นำมาคำนวณหาค่าความหนาแน่นจากสูตร

$$\text{ความหนาแน่น (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)} = \frac{\text{มวล (กรัม)}}{\text{ปริมาตร (ลูกบาศก์มิลลิเมตร)}} \times 10^6$$

3.5.3 ค่าคุณซึ่มน้ำ

ได้ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.876-2532) ตัวชี้วัดทดสอบขนาด 25

$\times 25$ มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ทำการซั่งชิ้นทดสอบ ให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัมเป็นน้ำหนักก่อนแช่น้ำ จากนั้นซั่งชิ้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง เมื่อแช่ชิ้นส่วนทดสอบครบ 24 ชั่วโมงแล้ว นำชิ้นทดสอบมาซับน้ำที่ผิวออกไห้หมด แล้วซั่งเป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ นำมาคำนวณหาค่าการคุณซึ่มน้ำที่ 24 ชั่วโมง จากสูตร

$$\text{การคุณซึ่มน้ำ (ร้อยละ)} = \frac{\text{น้ำหนักก่อนอบ (กรัม)} - \text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}}{\text{น้ำหนักอบแห้ง (กรัม)}} \times 100$$

3.5.3 การคุณซึ่มน้ำ

ได้ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.876-2532) ตัวชี้วัดทดสอบขนาด 25

$\times 25$ มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ทำการซั่งชิ้นทดสอบ ให้ทราบน้ำหนักที่แน่นอนถึง 0.1 กรัมเป็นน้ำหนักก่อนแช่น้ำ จากนั้นซั่งชิ้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง เมื่อแช่ชิ้นส่วนทดสอบครบ 24 ชั่วโมงแล้ว นำชิ้นทดสอบมาซับน้ำที่ผิวออกไห้หมด แล้วซั่งเป็นน้ำหนักหลังแช่น้ำ นำมาคำนวณหาค่าการคุณซึ่มน้ำที่ 24 ชั่วโมง จากสูตร

$$\text{การคุณซึ่มน้ำ (ร้อยละ)} = \frac{\text{น้ำหนักหลังแช่น้ำ (กรัม)} - \text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)}}{\text{น้ำหนักก่อนแช่น้ำ (กรัม)}} \times 100$$

3.5.4 การพองตัวเมื่อแข่น้ำ

ได้ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.876-2532) ตัดชิ้นทดสอบขนาด 25 x 25 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น ทำการรีอย่างดีแล้ว ที่วัดความหนาของชิ้นทดสอบ และวัดความหนาเป็นความหนา ก่อนแข่น้ำ จากนั้นแข่น้ำชิ้นทดสอบในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง เมื่อแข่น้ำชิ้นทดสอบครบ 1 ชั่วโมงแล้ว รับนำชิ้นทดสอบเข้ามาซับน้ำที่ผิวให้ออกให้หมด และวัดอุณหภูมิห้อง โดยวางให้ขอบด้านใดด้านหนึ่งอยู่บนแผ่นวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ำ เมื่อปล่อยชิ้นทดสอบไว้ครบ 2 ชั่วโมงแล้ว นำชิ้นทดสอบเข้ามารวบรวมตามตำแหน่งเดิม เป็นความหนาหลังแข่น้ำ และนำมาคำนวณหาค่าการพองตัวเมื่อแข่น้ำจากสูตร

การพองตัวเมื่อแข่น้ำ (ร้อยละ)

$$\text{การพองตัวเมื่อแข่น้ำ} = \frac{\text{ความหนาหลังแข่น้ำ (มิลลิเมตร)} - \text{ความหนาก่อนแข่น้ำ (มิลลิเมตร)}}{\text{ความหนาก่อนแข่น้ำ (มิลลิเมตร)}} \times 100$$

3.5.5 ความต้านแรงดัดและมอคูลัสยืดหยุ่น

ได้ทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.876-2532) ตัดชิ้นทดสอบขนาด 15 x 85 มิลลิเมตร จำนวน 5 ชิ้น วางชิ้นทดสอบลงบนแผ่นรองรับซึ่งมีระยะห่าง 16 เท่าของความหนาระบุของชิ้นทดสอบ ให้ปลายชิ้นทดสอบยื่นออกไปจากจุดที่รองรับประมาณข้างละ 1.5 เซนติเมตร เท่า ๆ กัน ให้แรงกดลงบนจุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ โดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาที่ใช้ตั้งแต่เริ่มกดจนกระทั่งชิ้นทดสอบหักต้องไม่น้อยกว่า 30 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที นำมาคำนวณหาค่าความต้านแรงดัดจากสูตร

$$f = \frac{3wl}{2bd^2}$$

เมื่อ f คือ ความต้านแรงดัด เป็นmegapascal

w คือ แรงกดสูงสุดที่ชิ้นทดสอบรับได้ เป็นนิวตัน

l คือ ระยะห่างของเท้นรองรับ เป็นมิลลิเมตร

b คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

d คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

ค่ามอดูลัสยึดหยุ่นจากสูตร

$$E = \frac{L^3 \Delta w}{4 b d^3 \Delta s}$$

เมื่อ E คือ มอดูลัสยึดหยุ่น เป็น兆帕斯卡

L คือ ระยะห่างของแท่นรองรับ เป็นมิลลิเมตร

Δw คือ แรงกดที่เพิ่มขึ้น ในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง หน่วยเป็นนิวตัน

b คือ ความกว้างของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

d คือ ความหนาเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ เป็นมิลลิเมตร

Δs คือ ระยะแฉนตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เส้นกราฟเป็นเส้นตรง หน่วยเป็น มิลลิเมตร

3.5.6 ความด้านทานแรงขัดและมอดูลัสยึดหยุ่น

ได้ทดสอบตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (สวท.) 1002-16: มาตรฐาน อาคาร ไม้ พ.ศ. 2528 ตัวชิ้นทดสอบขนาด $12.5 \times 12.5 \times 50$ มิลลิเมตร จำนวน 3 ชิ้น โดยเตรียมชิ้นทดสอบให้ได้ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางที่หน้าตัดและความยาวของชิ้นทดสอบด้วยเวอร์เนียร์ลํะเอียง จากนั้นชั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบโดยเครื่องชั่งละเอียด ทำการประกอบเครื่องวัดการทดสอบด้วยหัวก้านชิ้นทดสอบ โดยวางชิ้นทดสอบให้ได้ศูนย์กลางกับเครื่องมือทดสอบ ปรับเครื่องวัด (Setting) ให้เข้ม ผ่านแรงกดเริ่มต้นที่ศูนย์ จากนั้นให้แรงกดที่ละน้อยตลอดการทดสอบด้วยความเร็วที่ทำให้หัวกด (Cross Head) เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2 มิลลิเมตรต่อนาที และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักที่คงลงและการทรุดตัว จนชิ้นทดสอบวินิจฉัย บันทึกค่าน้ำหนักสูงสุดที่ทำให้ชิ้นทดสอบวินิจฉัย นำมาคำนวณหาค่ากำลังอัดประดับ โดยอาศัยสมการ

$$\sigma_u = \frac{P_u}{A}$$

เมื่อ σ_u = กำลังอัดประดับสูงสุด , กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

P_u = น้ำหนักสูงสุด , กิโลกรัม

A = พื้นที่หน้าตัดเฉลี่ยของชิ้นทดสอบ , ตารางเซนติเมตร

ค่ามอคูลัสบีดหยุ่นจากสูตร

$$E = \frac{b_p}{E_p}$$

เมื่อ E = มอคูลัสบีดหยุ่น, กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

b_p = ความเค็น ณ จุดปฏิกิริยา

E_p = ความเครียด ณ จุดปฏิกิริยา



บทที่ 4


ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาด้านกายภาพและเชิงกลของผู้อัคเปลือกไข่ โดยใช้การพง

สังเคราะห์ประเททยเริฟอร์มดีไซด์เป็นวัสดุประสาน ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาด้านกายภาพ ได้แก่ การหาความหนาแน่นและความชื้น, การคูณชั้นนำ และการพองตัวเมื่อแช่น้ำ สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพเชิงกล ได้แก่ การหาค่าความด้านแรงดึงดูดและมอคูลัสยีคบุน และการหาค่าความต้านแรงอัด ซึ่งผลการศึกษาได้ผลดังนี้

4.1 ผลการทดสอบการหาค่าความหนาแน่น

สำหรับความหนาแน่นของผู้อัคจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 ความหนาแน่นของผู้อัคเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.1 พนว่า ความหนาแน่นมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มสัดส่วนของการประสานตามลำดับ เนื่องจากเมื่อมีการประสานมากสามารถเข้าไปเคลือบผงเปลือกไข่ไก่มากขึ้น ทำให้อนุภาคเกิดการยึดเกาะที่ดี มีช่องว่างน้อยสำหรับอัตราส่วนที่มีค่าความหนาแน่นสูงสุด คือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30, 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมาตรฐานมอก. 876-2532 กำหนดความหนาแน่น 500 – 800 กิโลกรัมต่อสูตรบาทเมตร พนว่า ทุกอัตราส่วนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ความหนาแน่นทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างไปจาก 500-800 อย่างนีนับสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4.2 ผลการทดสอบการหาค่าปริมาณความชื้น

การหาปริมาณความชื้น เป็นการหาปริมาณน้ำที่มีอยู่ในแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติก ระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประทาน โดยคิดเป็นร้อยละ โดยมวลเทียบกับมวลที่อบแห้ง ซึ่งสามารถสรุปผลได้ ดังรูปที่ 4.2



รูปที่ 4.2 ปริมาณความชื้นของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประทาน ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.2 พบว่า ร้อยละความชื้นมีค่าใกล้เคียงกัน โดยอาจสังเกตเห็นว่า อัตราส่วนที่ความหนาแน่นมากจะมีค่าความชื้นมากตามไปด้วย ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการประทานที่มากทำให้มีค่าความหนาแน่นมากและปริมาณความชื้นจึงมากด้วย อัตราส่วนที่มีปริมาณความชื้นสูงสุดคือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30, 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับมาตรฐานอก.876-2532 กำหนดความชื้นร้อยละ 9 – 15 พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ร้อยละปริมาณความชื้นทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างไปจาก 9-15 อย่างนีนับสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4.3 ผลการทดสอบการคุณซึ่มน้ำ

สำหรับการคุณซึ่มน้ำของแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกห่วงเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 ร้อยละการคุณซึ่มน้ำของแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ


จากรูปที่ 4.3 พบว่า อัตราส่วนที่มีค่าร้อยละการคุณซึ่มน้ำสูงสุดคือ 80:20 รองลงมาคือ 75:25 70:30 และ 65:35 ตามลำดับ เนื่องจากเมื่อถูกตัดสั้นๆ ของการประสานลงจะทำให้ชิ้นทดสอบหักแตกกันได้ไม่ดี ปริมาณการหักแตกที่น้อยไม่สามารถเดินช่องระหว่างห่วงเปลือกไข่ผงได้หมด จึงทำให่อนุภาคน้ำสามารถแทรกซึ่งเข้าสู่ชิ้นทดสอบได้มากตามมาด้วย อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมาตรฐานอก.876-2532 กำหนดค่าการคุณซึ่มน้ำที่ 24 ชั่วโมง ร้อยละไม่เกิน 80 พนว่า ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ร้อยละการคุณซึ่มน้ำทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างไปจากค่ามาตรฐานร้อยละไม่เกิน 80 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95



4.4 ผลการทดสอบการพองตัวเมื่อแช่น้ำ

การพองเมื่อแช่น้ำ เป็นการหาค่าร้อยละความหนาของชิ้นทดสอบที่เพิ่มขึ้นหลังแช่น้ำ เมื่อเทียบกับค่าเดิมที่ไม่ได้แช่น้ำ บนแผนผังด้านล่างแสดงค่ากัลว์สกูมระหว่างเปลือกไข่ไปกับผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.4




รูปที่ 4.4 ร้อยละการพองตัวเมื่อแช่น้ำของแผ่นอัดเปลือกไข่ไปผงต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.4 พบว่า อัตราส่วนที่มีค่าร้อยละการพองตัวเมื่อแช่น้ำสูงสุดคือ 80:20 รองลงมาคือ 75:25 70:30 และ 65:35 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อลดสัดส่วนของการประสานลงจะทำให้ชิ้นทดสอบยึดประสานกันได้ไม่ดี ปรินามากกว่าน้อยไม่สามารถเติมช่องว่างระหว่างเปลือกไข่ผงได้ หมดเช่นเดียวกับการคุณคุณน้ำ จึงทำให้อุบัติการณ์สามารถแทรกซึมเข้าสู่ชิ้นทดสอบได้มาก ดังนั้น การพองตัวเมื่อแช่น้ำจึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับมาตรฐานมอก.876-2532 กำหนดค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำ ร้อยละไม่เกิน 8 พบว่า ทุกอัตราส่วนผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ร้อยละการพองตัวเมื่อแช่น้ำทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างไปจากค่ามาตรฐานร้อยละไม่เกิน 8 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4.5 ผลการทดสอบค่าถังความด้านท่านแรงดัน

สำหรับค่าความด้านท่านแรงดันนี้ เป็นค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของชิ้นทดสอบ แผ่นอัดจากเปลือกไไม่ไก่ต่อการประทาน ที่อัตราส่วนต่างๆ ซึ่งอาจนำค่าที่ได้ไปใช้ทำการออกแบบ ชิ้นงานเพื่อรองรับน้ำหนัก เช่น งานของโต๊ะ งานของชั้นวางของ เป็นต้น สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 ความด้านท่านแรงดันของแผ่นอัดเปลือกไไม่ไก่ผองต่อการประทาน ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.5 พบว่า ค่าความด้านแรงดันนี้แตกต่างกัน โดยอาจกล่าวได้ว่า อัตราส่วนที่มีความหนาแน่นสูง การยึดเหนี่ยวกันระหว่างอนุภาคก็จะสูงด้วย ส่งผลให้ชิ้นทดสอบมีค่าความด้านแรงดันสูง ส่วนอัตราส่วนที่มีความหนาแน่นต่ำ การยึดเหนี่ยวกันระหว่างอนุภาคก็จะต่ำลงด้วย ส่งผลให้ชิ้นทดสอบมีค่าความด้านแรงดันที่ต่ำ สำหรับอัตราส่วนที่รองรับความด้านแรงดันสูงสุด คือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30, 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมาตรฐาน นบก.876-2532 กำหนดความด้านท่านแรงดัน ไม่น้อยกว่า 18 เมกะพาสคัล พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานทั้งหมด มีเพียงอัตราส่วน 65:35 ที่ใกล้เคียงกับมาตรฐานที่สุด

จากการวิเคราะห์ความด้านท่านแรงดันทางสถิติ สรุปได้ว่า อัตราส่วน 65 : 35 มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า 18 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนั้นทุกอัตราส่วนมีความแตกต่างกันทั้งหมด

4.6 นอคุลัสยีคหยุ่นแรงดด

จากการทดสอบหาค่ามอคุลัสยีคหยุ่นของแผ่นอัคจากเปลือกไข่ไก่ต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.6




รูปที่ 4.6 นอคุลัสยีคหยุ่นแรงดดของแผ่นอัคเปลือกไข่ไก่ผ่านการทดสอบ ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.6 พนวณ ค่ามอคุลัสยีคหยุ่นแบบผันตรงกับค่าความต้านแรงดด กล่าวคือ อัตราส่วนที่มีค่าความต้านแรงดดมาก จะทำให้ค่ามอคุลัสยีคหยุ่นมากขึ้นด้วย โดยอัตราส่วนที่มีค่าสูงสุด คือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30, 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ และเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับ มาตรฐานมอก.876-2532 กำหนดค่ามอคุลัสยีคหยุ่นแรงดด ไม่น้อยกว่า 2,000 เมกะพาสคัล พนวณ ทุก อัตราส่วน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์นอคุลัสยีคหยุ่นแรงดดทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่าง ไปจากค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 2,000 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4.7 ผลการทดสอบความด้านท่านางอัค

สำหรับความด้านท่านางอัค แสดงถึงความแข็งแรงของชิ้นทดสอบในการรองรับแรงกด ซึ่งมีสองแบบ คือ การอัดในแนวตั้งจากเสียง และการอัดในแนวขวางเสียง โดยในประเภทอัคขนาดเสียงนั้นสามารถนำค่าที่ได้ไปใช้ทำการออกแบบชิ้นงาน เพื่อรับรับน้ำหนักที่กดลง เช่น ขาโต๊ะ-เก้าอี้ ขาตู้ใส่ของ เป็นต้น สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 4.7




จากรูปที่ 4.7 พบว่า อัตราส่วนที่ได้ค่าความด้านแรงอัคสูงสุด คือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ เนื่องจากอัตราส่วนที่มีความหนาแน่นสูง การขีดเหนี่ยวกันระหว่างอนุภาคก็จะสูงด้วย ส่งผลให้ชิ้นทดสอบมีค่าความด้านแรงอัคสูง ส่วนอัตราส่วนที่มีความหนาแน่นต่ำ การขีดเหนี่ยวนะกันระหว่างอนุภาคก็จะต่ำลงด้วย ส่งผลให้ชิ้นทดสอบมีค่าความด้านแรงอัคที่ต่ำอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบค่าที่ได้กับมาตรฐาน วสท.1002-16 กำหนดความด้านท่านางอัค ไม่น้อยกว่า 105 เมกะพาสคัล พบว่า มีเพียงอัตราส่วนเดียว คือ 65:35 ที่มีความแข็งแรงอยู่ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน จัดอยู่ในประเภทไม้ที่มีเนื้ออ่อนมาก นอกจากนั้นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์ความด้านท่านางอัคทางสถิติ สรุปได้ว่า อัตราส่วน 65 : 35 มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างไปจากค่ามาตรฐานไม่น้อยกว่า 105 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนั้นทุกอัตราส่วนมีความแตกต่างกันทั้งหมด

4.8 นอคุลสีคหบุ่นแรงอั้ด

จากการทดสอบหาค่ามอคุลสีคหบุ่นของแผ่นอั้ดจากเปลือกไข่ไก่ต่อการประสานที่อัตราส่วนต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 นอคุลสีคหบุ่นแรงอั้ดของแผ่นอั้ดเปลือกไข่ไก่พ่งต่อการประสาน ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากรูปที่ 4.8 พบว่า ค่ามอคุลสีคหบุ่นแรงอั้ดมาก จะทำให้ค่ามอคุลสีคหบุ่นมากขึ้นด้วย โดยอัตราส่วนที่มีค่าความต้านแรงอั้ดมาก คือสูงสุด คือ 65:35 รองลงมาคือ 70:30, 75:25 และ 80:20 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับมาตรฐาน วสท.1002-16 กำหนดค่ามอคุลสีคหบุ่นแรงอั้ด ไม่น้อยกว่า 78,900 เมกะพาสคัล พบว่า ทุกอัตราส่วนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด

จากการวิเคราะห์นอคุลสีคหบุ่นแรงอั้ดทางสถิติ สรุปได้ว่า ทุกอัตราส่วนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างไปจากค่ามาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 78,900 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

4.9 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

วัตถุประสงค์ในการหาต้นทุนการผลิตเพื่อต้องการทราบต้นทุนที่แน่นอน สำหรับนำไปลงทุน โดยงานวิจัยนี้มีการหาต้นทุนการผลิตมีการแบ่งต้นทุนการผลิตมีการแบ่งต้นทุนการผลิตออกเป็น ต้นทุนด้านวัสดุ ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนรวม (ซึ่งเกิดจากต้นทุนด้านวัสดุรวมกับต้นทุนด้านพลังงาน)

4.9.1 ต้นทุนด้านวัสดุ

ต้นทุนด้านวัสดุก่อนการขึ้นรูปเป็นต้นทุนจากการเตรียมชิ้นงานขนาด $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ซึ่ง เป็นขนาดที่เตรียมตัวอย่างในงานวิจัยนี้ วัสดุหลักที่ใช้สำหรับเตรียมแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงต่อ การประสาน ได้แก่ เปลือกไข่ไก่เหลือทิ้งและการผงญี่เรียฟอร์ม่าดีไซด์ นำมาคำนวณโดยคิดจาก ปริมาณการผงญี่เรียที่ใช้ในการผสมกับเปลือกไข่ไก่ผงตามอัตราส่วนต่างๆ ข้อมูลที่คำนวณได้ แสดงดังตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.1 ต้นทุนด้านวัสดุของแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน

ส่วนประกอบ	น้ำหนักกาว/ราคากาว	น้ำหนักกาวที่ใช้ในอัตราส่วนต่างๆ	จำนวนแผ่น	รวมน้ำหนัก กาวที่ใช้	รวมน้ำหนัก กาวที่ใช้/ราคากาว
กาวผงญี่เรียฟอร์ม่าดีไซด์	2,000 g/600 บาท หรือ 3.33 g/ 1 บาท	65:35 = 112g	5	560	1,760 g คิดเป็นเงิน 528 บาท หรือ 26.4 บาท/แผ่น
		70:30 = 96g	5	480	
		75:25 = 80g	5	400	
		80:20 = 64g	5	320	
		รวม	20	1760 g	

4.9.2 ต้นทุนด้านพลังงาน

ค่าไฟฟ้าในการอัดขึ้นรูป สามารถขึ้นรูปได้ครั้งละ 1 แผ่น โดยเครื่องอัดไฮดรอลิกมี กำลังไฟฟ้า 5.6 กิโลวัตต์ ในการอัดขึ้นรูปโดยใช้เปลือกไข่ไก่ผงผสมกาวใช้เวลาทั้งหมด 20 นาที คิดเป็น 0.33 ชั่วโมง คิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 1.86 บาท ข้อมูลต้นทุนด้านพลังงานแสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 ต้นทุนด้านพลังงาน

ส่วนประกอบ	เวลาขึ้นรูป (นาที)	หน่วยไฟฟ้าในการอัดขึ้นรูป (หน่วย)	ค่าไฟฟ้าในการอัดขึ้นรูป (บาท)
เปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน	0.33	1.85	3.44

*หมายเหตุ เป็นค่าไฟฟ้าในการอัดขึ้นรูป

4.9.3 ต้นทุนรวม

ค่าต้นทุนรวมเป็นการรวมค่าระห่ำว่างต้นทุนด้านวัสดุจากข้อมูลในตารางที่ 4.1 และต้นทุนด้านพลังงาน จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 โดยคิดเทียบการผลิตแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงผสมกาวประสานขนาด $20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$ ผลการคำนวณดังกล่าวต้นทุนรวมของแผ่นอัด แสดงได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ต้นทุนรวมของแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงผสมกาวประสาน

ส่วนประกอบ	ต้นทุนด้านวัสดุ	ต้นทุนด้านพลังงาน	ต้นทุนรวม
เปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสาน	528	3.44	531.44

จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าต้นทุนด้านวัสดุและต้นทุนด้านพลังงาน มีค่าต้นทุนรวมคือ 531 บาท 44 สตางค์

4.9.4 ราคากลางแผ่นไม้อัด

จากผลการคำนวณราคาต้นทุนรวมในการผลิตแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงผสมกาวประสาน สามารถนำมาเปรียบเทียบกับราคากองแผ่นไม้อัดจากราคากลางดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 ราคากลางแผ่นไม้อัด สืบคันวันที่ 24 พฤษภาคม 2556

ไม้อัด	ความหนา					
เกรด /คุณภาพ	3 มม.	4 มม.	6 มม.	10 มม.	15 มม.	20 มม.
อัดยาง AA ไทย	240	260	360	480	740	900
อัดยาง A ไทย	225	240	330	420	680	830
อัดยาง แบบ A ไทย	-	200	285	350	550	700
อัดยาง แบบ B ไทย	-			330	450	660
อัดยาง AA จีน	-	-	-	420	580	815
อัดยาง A จีน	-	-	-	380	520	785
อัดยาง แบบ จีน	-	-	-	295	490	650
อัดยาง ชำรุด	-	-	-	270	-	
ไม้อัดสัก ลายเส้น AA	-	475	675	845	1180	1430
ไม้อัดสัก ลายภูเขา AA	-	540	735	895	1250	1580

กระดาษอัด Hardboard	120	160	-	-	-	-
บล็อกบอร์ด Blockboard				-	650	865
ไม้อัดคำ เคลือบฟิล์ม AAA					650	750
ไม้อัดคำ เคลือบฟิล์ม AA					630	730
ไม้อัด 陌 ก. หนาเต็มมิล						
เกรด /คุณภาพ	4 มม.	5 มม.	6 มม.	10 มม.	15 มม.	20 มม.
อัดยาง AAA 陌 ก ภายใน	480	-	680	880	1480	1880
อัดยาง AAA 陌 ก ภายนอก	680	-	1080	1480	1880	2480
อัดยาง AA หนาเต็มไม่มี 陌 ก	-	call	call	740	1140	1380

ไม้อัด	ความหนา				
เกรด /คุณภาพ	9 มม.	12 มม.	15 มม.	19 มม.	25 มม.
ปาร์ติเคลียบอร์ด					
เปลือย	215	250	270	350	480
เคลือบสีพื้น	570	590	650	690	820
เคลือบสีขาว	480	500	520	590	590
เคลือบลาย	650	680	-	-	-
เอ้มดีโอฟันอร์ด					
เปลือย	100	145	180	265	340
เคลือบสีพื้น				690	735
เคลือบสีขาว	225		380	520	675
เคลือบลาย	235			750	840
ประวีนีชร์ ยาง/ยาง	175	235	260	380	

ที่มา: <http://www.108wood.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=118247&Ntype=4>

เมื่อนำราคาน้ำหนักรวมของแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผง มาเปรียบเทียบกับราคแผ่นไม้อัด จริงจากราคาคลังในตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าราคแผ่นอัดเกรดเปลือยกวามหนา 9 มิลลิเมตร มี ราคาอยู่ที่ 215 ซึ่งมีราคาถูกกว่าแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผง 316 บาท 44 สตางค์ และนำมา เปรียบเทียบกับราคากกระดายอัด (Hard board) ความหนา 4 มิลลิเมตรราคา 160 บาท พบร้า ราคาถูก กว่าแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงอยู่ 371 บาท 44 สตางค์



บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

จากผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลของวัสดุผสมในการทำแผ่นอัดระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานในอัตราส่วนต่างๆนั้น สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น, ปริมาณความชื้น, การดูดซึมน้ำ และการพองตัวเมื่อแช่น้ำ พนว่า มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานมีความหนาแน่นสูง จะทำให้มีปริมาณความชื้นสูงด้วย ซึ่งแปรผันกับการดูดซึมน้ำและการพองตัวเมื่อแช่น้ำที่กลับมีค่าลดต่ำลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อแผ่นอัดมีความหนาแน่นต่ำ จะทำให้มีปริมาณความชื้นต่ำลงด้วย แต่การดูดซึมน้ำและการพองตัวเมื่อแช่น้ำจะมีค่าสูงขึ้น

ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่ ความต้านทานแรงดัดและมอดูลัสยีดหยุ่น และความต้านทานแรงอัดพร้อมด้วยมอดูลัสยีดหยุ่น พนว่า มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางกายภาพ กล่าวคือ เมื่อแผ่นอัดมีความหนาแน่นสูง จะทำให้มีความแข็งแรงสูงด้วย จึงส่งผลให้มีค่าคุณสมบัติทางกลที่ดีกว่าแผ่นอัดที่มีความหนาแน่นต่ำ ดังที่สังเกตได้จากการทดสอบความต้านแรงดัดและความต้านแรงอัดที่ผ่านมา

จากการนำผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลมาทำการวิเคราะห์ทางสถิติ พนว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วน 65 : 35 ของการทดสอบความต้านทานแรงดัดและความต้านทานแรงอัด ไม่มีความแตกต่างกับค่ามาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนั้นค่าเฉลี่ยอัตราส่วนที่เหลือทั้งหมดของการทดสอบประเภทอื่นๆ มีความแตกต่างกับค่ามาตรฐานอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95


ดังนั้นอัตราส่วนแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่ผงต่อการประสานที่เหมาะสมและมีความแข็งแรงที่สุด คือ อัตราส่วน 65 : 35 (ร้อยละ โดยน้ำหนัก) แต่เมื่อพิจารณาถึงผลการทดสอบความต้านทานแรงดัดและแรงอัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่น่าพอใจตามกำหนดแล้ว แสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนดังกล่าวสามารถสร้างชิ้นงานได้ แต่มีความไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างชิ้นงานที่ต้องรองรับแรงกดในปริมาณมากได้

เมื่อวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงผสมกาวyuเรียฟอร์ಮาดีไซด์ พนว่า มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 531 บาท 44 สตางค์ ซึ่งเมื่อนำราคាធั้นทุนรวมของแผ่นอัดจาก

เปลือกไข่ไก่ผง มาเปรียบเทียบกับราคแฟ่น ไม้อัดจริง พบร่วาแฟ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงมีราคาแพงกว่าแฟ่นอัดจริงประเภทปาร์ติเกลินอร์ด เกรดเปลือยอยู่ 316 บาท 44 สตางค์ และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคากกระดาษอัด พบร่วา แฟ่นอัดเปลือกไข่ไก่ผงมีราคاهแพงกว่าอยู่ 371 บาท 44 สตางค์

5.2 ข้อเสนอแนะ

1. ในการขึ้นรูปเป็นแฟ่นอัด ควรผสมเปลือกไข่ไก่ให้มากกว่าอัตราส่วนของภาชนะ จะทำให้แฟ่นอัดมีสภาพปกติ ไม่เด้ง หรือคงอยู่
2. ควรศึกษาชนิดและปริมาณสารชีดติดที่นำมาใช้ให้หลากหลายด้วยกัน เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกลต่อไป
3. สามารถนำไปผลิตชิ้นงานที่สามารถรองรับแรงกดปริมาณมากได้ หากมีการศึกษาเพิ่มเติม และมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
4. ควรศึกษาในด้านอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ความสามารถในการดูดสับเสียงและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ



บรรณานุกรม

กรมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชปรมัสส์. 2528. มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเรื่องมาตรฐานอาคารไม้ (วสท.1002-16).

ดร.ชัยวัฒน์ เจนวนิชช์ พอดิเมอร์เชิงพาณิชย์ พิมพ์ครั้งที่ 1 .2545.

นิจดา พิมพ์พวง และอัญชลี ถิรบุตร. 2547. คุณสมบัติของเปลือกไม้ไก่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น ผักกาดเขียวหวานตุ้ง. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

พงศ์พัน วรสุนทร โภสต .วัสดุก่อสร้าง. 2540

พงศ์วิทย์ ลินปีพิศุทธ์. 2547. การศึกษาการผลิตแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากต้นไม้ยาราน. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

วรธรรม อุ่นจิตติชัย และคณะ. 2547. ผลกระทบของไม้วัตถุดินต่อการผลิตแผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยูคาลิปตัส ตามลักษณะ. กองวิจัยผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้.

วรวิทย์ วณิชาภิชาติ. 2531. ไม้และการฟักไม้. สำนักพิมพ์รัฐวิทยา.

สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. ไม้และเนื้อไก่. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519.

สุวรรณ เกษตรสุวรรณ. 2529. ไม้และเนื้อไก่. พิมพ์ครั้งที่ 2. โรงพิมพ์มูลนิธิการพิมพ์, กรุงเทพฯ.

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2532. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องแผ่นชิ้นไม้อัด ชนิดอัดรากความหนาแน่นปานกลาง (มอก. 876-2532). สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สริญญา ชาพันธ์. 2547. การศึกษาสมบัติเชิงกลของโพลีพรีลีนและยางธรรมชาติที่ผสมเปลือกไม้. รายงานวิจัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

อาคม ปาสีโล. 2550. การศึกษาสมบัติของปาร์ติคลินอร์ดที่ทำจากฟางข้าวและแกลบ. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 .

อนันต์ ตันติจรูญ โภจน์. 2553. การกำจัดฟูกอ้อยในน้ำ โดยใช้เปลือกไม้ ถ่านกัมมังสาหรือ แกลบคำ. รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

បររបាយអ្នករោម (ទៅ)

- Bain, M.M. 2005. Recent advances in the assessment of eggshell quality and their future application. **World's Poult. Sci. J.** 61(002): 268-277.
- Boushy, A.R.E. 1966. **Egg Shell Quality and Microstructure as Affected by Vitamin C, Other Feed Additives and High Environmental Temperatures.** Mededelingen Landbouwhogeschool, Wageningen.
- Galyean, R.D. and O.J. Cotterill. 1995. Nonfood Used of Eggs, pp. 525-538. *In* W.J. Stadelman and O.J. Cotterill, eds. **Egg Science and Technology.** Food Products Press, New York.
- Romanoff, A.L. and A. J. Romanoff. 1949. **The Avian Egg.** John Wiley& Sons, Inc., New York.
- Solomon,S.E. 1991. **Egg and Eggshell Quality.** Wolfe Publishing, Aylesbury, England.
- Stadelman, W.J. 1995. Quality Identification of Shell Eggs, pp. 39-45. *In* W.J. Stadelman and O.J. Cotterill, eds. **Egg Science and Technology.** Food Products Press, New York.
- Sugino, H., T. Nitoda and L.R. Juneja. 1997. General Chemical Composition of Hen Eggs, pp. 13-24. *In* T. Yamamoto, L.R. Juneja, H. Hatta and M. Kim, eds. **Hen Eggs (Their Basic and Applied Science).** CRS Press, Inc., USA.
- Suguro, N., S. Horiike, Y. Masuda, M. Kunou and T. Kokubu. 2000. Bioavailability and Commercial Use of Eggshell Calcium, Membrane Proteins and Yolk Lecithin Products, pp. 219-232. *In* J.S. Sim, S. Nakai and W. Guenter, eds. **Egg Nutrition and Biotechnology.** CAB International, Japan.
- Vandepopuliere, J.M., C.W. McKinney and H.V. Walton. 1973. Value of egg shell meal as a poultry feedstuff. **Poult. Sci.** 52: 2096-2103.



ภาคผนวก ก

ข้อมูลการทดสอบ

**ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกห่วงเปลือกไข่ไก่ผง
ต่อการประสาน (กิโลกรัมต่อสูตรบาทกิโลเมตร)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	424.5872	396.4027	397.5906	363.5694
2	416.744	415.2244	400.2065	341.6765
3	392.2648	403.2626	381.787	367.9883
4	421.6271	390.3145	384.1146	378.7285
5	423.9679	396.126	381.4755	360.114
เฉลี่ย	415.8382	400.2661	389.0348	362.4153

**ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาค่าปริมาณความชื้นของแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกห่วงเปลือกไข่ไก่ผง
ต่อการประสาน (ร้อยละ)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	1.772	1.897	1.592	1.679
2	2.208	1.95	1.637	1.602
3	2.188	2.042	1.735	1.671
4	2.031	1.98	1.752	1.676
5	1.98	1.874	1.715	1.543
เฉลี่ย	2.0358	1.9486	1.6862	1.6342

**ตารางที่ ๓ ผลการทดสอบหาค่าการดูดซึมน้ำของแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกห่วงเปลือกไข่ไก่ผงต่อ
การประสาน (ร้อยละ)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	11.01	11.08	10.61	15.61
2	9.94	9.4	9.47	10.55
3	10.8	10.7	11.41	9.5
4	11.72	11.03	10.78	9.93
5	8.71	10.3	12.05	16.39
เฉลี่ย	10.436	10.502	10.864	12.396

**ตารางที่ ๔ ผลการทดสอบหาค่าการพองตัวเมื่อแช่น้ำของแผ่นอัดจากวัสดุพลาสติกห่วงเปลือกไข่ไก่
ผงต่อการประสาน (ร้อยละ)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	0	1.61	0	3.17
2	1.85	0	1.49	1.64
3	0	3.17	0	3.12
4	1.72	0	1.49	1.64
5	0	0	2.94	1.51
เฉลี่ย	0.714	0.956	1.184	2.216

**ตารางที่ ๕ ผลการทดสอบหาค่าความต้านทานแรงดึงของแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่
ผงต่อการประสาน (เมกะพาสคัล)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	19.195	12.008	8.954	4.484
2	15.048	14.166	8.285	4.356
3	15.28	15.657	7.575	5.931
4	16.007	13.948	8.406	5.766
5	18.465	14.397	6.732	4.055
เฉลี่ย	16.799	14.0352	7.9904	4.9184

**ตารางที่ ๖ ผลการทดสอบหาค่ามอคูลัสยึดหยุ่นแรงดึงของแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่
ไก่ผงต่อการประสาน (เมกะพาสคัล)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	226.638	64.929	47.231	18.083
2	174.067	53.108	46.928	14.196
3	141.013	54.059	48	19.427
4	137.768	51.997	48.611	22.977
5	159.585	47.214	31.385	16.469
เฉลี่ย	167.8142	54.2614	44.431	18.2304

**ตารางที่ 7 ผลการทดสอบหาค่าความด้านทานแรงอัดของแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่
ผงต่อการประสาน (เมกะพาสคัล)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	97.6	93.09	66.36	48.83
2	104.25	92.12	53.19	34.46
3	113.48	81.39	45.74	41.65
เฉลี่ย	105.11	88.86667	55.09667	41.64667

**ตารางที่ 8 ผลการทดสอบหาค่ามอูลัสยึดหยุ่นแรงอัดของแผ่นอัดจากวัสดุผสมระหว่างเปลือกไข่ไก่
ไก่ผงต่อการประสาน (เมกะพาสคัล)**

	อัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผง : กาว (ร้อยละ โดยน้ำหนัก)			
	65 : 35	70 : 30	75 : 25	80 : 20
1	73.8125	28.79467	21.21684	10.40986
2	106.1424	28.59276	23.70588	11.21538
3	46.07035	16.61593	20.48536	6.85045
เฉลี่ย	75.34176	24.66779	21.80269	9.491899

ตารางที่ 9 วิเคราะห์ค่าความหนาแน่น โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	415.84	13.534	6.053
RESULT2	5	400.27	9.537	4.265
RESULT3	5	389.03	9.109	4.074
RESULT4	5	362.42	13.545	6.058

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 10 วิเคราะห์ค่าความหนาแน่น โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 500					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RESULT	-13.905	4	.000	-84.16	-100.97	-67.36
RESULT2	-23.383	4	.000	-99.73	-111.58	-87.89
RESULT3	-27.240	4	.000	-110.97	-122.28	-99.65
RESULT4	-22.713	4	.000	-137.58	-154.40	-120.77

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ค่าร้อยละปริมาณความชื้น โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	2.036	.1772	.0792
RESULT2	5	1.949	.0670	.0299
RESULT3	5	1.686	.0686	.0307
RESULT4	5	1.634	.0601	.0269

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 12 วิเคราะห์ค่าร้อยละปริมาณความชื้น โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 9					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RESULT	-87.900	4	.000	-6.964	-7.184	-6.744
RESULT2	-235.445	4	.000	-7.051	-7.135	-6.968
RESULT3	-238.329	4	.000	-7.314	-7.399	-7.229
RESULT4	-273.911	4	.000	-7.366	-7.440	-7.291

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 13 วิเคราะห์ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	10.436	1.1550	.5165
RESULT2	5	10.502	.6905	.3088
RESULT3	5	10.864	.9643	.4312
RESULT4	5	12.396	3.3226	1.4859

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 14 วิเคราะห์ค่าร้อยละการดูดซึมน้ำ โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 80					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RESULT	-134.680	4	.000	-69.564	-70.998	-68.130
RESULT2	-225.051	4	.000	-69.498	-70.355	-68.641
RESULT3	-160.316	4	.000	-69.136	-70.333	-67.939
RESULT4	-45.497	4	.000	-67.604	-71.729	-63.479

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 15 วิเคราะห์ค่าร้อยละการพองตัวเมื่อเช่นนี้ โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	.714	.9788	.4377
RESULT2	5	.956	1.4205	.6353
RESULT3	5	1.184	1.2323	.5511
RESULT4	5	2.216	.8499	.3801

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 16 วิเคราะห์ค่าร้อยละการพองตัวเมื่อเช่นนี้ โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 8					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Mean	Lower
RESULT	-16.645	4	.000	-7.286	-8.501	-6.071
RESULT2	-11.088	4	.000	-7.044	-8.808	-5.280
RESULT3	-12.368	4	.000	-6.816	-8.346	-5.286
RESULT4	-15.218	4	.000	-5.784	-6.839	-4.729

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 17 วิเคราะห์ค่าความด้านท่านแรงดด โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	16.799	1.9051	.8520
RESULT2	5	14.035	1.3130	.5872
RESULT3	5	7.990	.8579	.3837
RESULT4	5	4.918	.8652	.3869

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 18 วิเคราะห์ค่าความด้านท่านแรงดด โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 18					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RESULT	-1.410	4	.231	-1.201	-3.566	1.164
RESULT2	-6.752	4	.003	-3.965	-5.595	-2.335
RESULT3	-26.089	4	.000	-10.010	-11.075	-8.944
RESULT4	-33.809	4	.000	-13.082	-14.156	-12.007

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 19 วิเคราะห์ค่ามอڈูลัสบีดหยุ่นแรงดด โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	5	167.814	36.0144	16.1061
RESULT2	5	54.261	6.5185	2.9152
RESULT3	5	44.431	7.3226	3.2748
RESULT4	5	18.230	3.2925	1.4725

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 20 วิเคราะห์ค่ามอడูลัสบีดหยุ่นแรงดด โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 2000					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
RESULT	-113.757	4	.000	-1832.186	-1876.904	-1787.468
RESULT2	-667.457	4	.000	-1945.739	-1953.832	-1937.645
RESULT3	-597.161	4	.000	-1955.569	-1964.661	-1946.477
RESULT4	-1345.891	4	.000	-1981.770	-1985.858	-1977.681

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 21 วิเคราะห์ค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	3	105.110	7.9749	4.6043
RESULT2	3	88.867	6.4931	3.7488
RESULT3	3	55.097	10.4414	6.0283
RESULT4	3	41.647	7.1850	4.1483

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 22 วิเคราะห์ค่าความต้านทานแรงอัด โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 105						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
					Mean	Lower	Upper
RESULT	.024	2	.983	.110	-19.701	19.921	
RESULT2	-4.304	2	.050	-16.133	-32.263	-.004	
RESULT3	-8.278	2	.014	-49.903	-75.841	-23.965	
RESULT4	-15.272	2	.004	-63.353	-81.202	-45.505	

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 23 วิเคราะห์ค่ามอคูลัสบีดหยุ่นแรงอัด โดยใช้ One-Sample Statistics by spss

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
RESULT	3	75.342	30.0652	17.3582
RESULT2	3	24.668	6.9738	4.0264
RESULT3	3	21.803	1.6883	.9747
RESULT4	3	9.492	2.3227	1.3410

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20

ตารางที่ 24 วิเคราะห์ค่ามอคูลัสบีดหยุ่นแรงอัด โดยใช้ One-Sample Test by spss

	Test Value = 78900						
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference		
					Lower	Upper	
RESULT	-4541.071	2	.000	-78824.658	-78899.344	-78749.972	
RESULT2	-19589.785	2	.000	-78875.332	-78892.656	-78858.008	
RESULT3	-80922.151	2	.000	-78878.197	-78882.391	-78874.003	
RESULT4	-58827.915	2	.000	-78890.508	-78896.278	-78884.738	

*** RESULT = 65 : 35 , RESULT2 = 70 : 30 , RESULT3 = 75 : 25 , RESULT4 = 80 : 20



ภาคผนวก ๖

ตัวอย่างการคำนวณ

ก. การหาปริมาตรของเบ้าอัด

$$\text{ปริมาตร} = \text{กว้าง} \times \text{ยาว} \times \text{หนา}$$

ตัวอย่างที่ ๑ คำนวณหาปริมาตรของเบ้าอัด

$$V = 20 \times 20 \times 0.5$$

$$= 200 \text{ cm}^3$$

ข. การคำนวณมวลของเปลือกไข่ไก่ผง

$$M = D \times V$$

โดยที่

M คือ มวลของเปลือกไข่ไก่ผง (g)

D คือ ความหนาแน่นของเปลือกไข่ไก่ผง (g/cm^3)

V คือ ปริมาตรของเบ้าอัด

โดยที่กำหนดความหนาแน่น 2.4 g/cm^3

ตัวอย่างที่ ๒ คำนวณมวลของเปลือกไข่ไก่ผง

$$M = D \times V$$

$$= (2.4 \text{ g/cm}^3) \times (200 \text{ cm}^3)$$

$$= 480 \text{ g}$$

ก. คำนวณระยะเวลาในการผลิตของแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงสมการประسان

ถ้าใช้เวลาในการอัดขึ้นรูป ๖๐ นาที = ๑ ชั่วโมง

ดังนั้นเวลาในการอัดขึ้นรูปทั้งหมด ๒๐ นาที = $20 \text{ นาที} \times 1 \text{ ชั่วโมง}/60 \text{ นาที}$

$$= 0.33 \text{ ชั่วโมง}$$

ก. คำนวณปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตต่อหน่วย

$$\begin{aligned}
 \text{หน่วยไฟฟ้า} &= \text{กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)} \times \text{เวลาในการอัดขึ้นรูปทั้งหมด} \\
 (\text{ชั่วโมง}) & \\
 &= 5.6 \text{ (กิโลวัตต์)} \times 0.33 \text{ (ชั่วโมง)} \\
 &= 1.85 \text{ หน่วย}
 \end{aligned}$$

จ. คำนวณค่าไฟฟ้าของแผ่นอัดจากเปลือกไข่ไก่ผงสมการประมาณ

$$\text{ค่าไฟฟ้า } 1 \text{ หน่วย} = 1.86 \text{ บาท}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ถ้าค่าไฟฟ้ามี } 1.85 \text{ หน่วย} &= 1.85 \text{ หน่วย} \times 1.86 \text{ บาท/1 หน่วย} \\
 &= 3.44 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ฉ. ต้นทุนรวม

$$\begin{aligned}
 \text{ต้นทุนรวม} &= \text{ต้นทุนวัสดุ} + \text{ต้นทุนไฟฟ้า} \\
 &= 26.4 \text{ บาท} + 3.44 \text{ บาท} \\
 &= 29.84 \text{ บาท/แผ่น}
 \end{aligned}$$

ช. คำนวณราคาน้ำหนักไม้อัดจริง (ปาร์ติเคิลบอร์ด)

$$\begin{aligned}
 \text{แผ่นไม้อัดปาร์ติเคิลบอร์ด} &= \text{กว้าง} \times \text{ยาว} \\
 &= 122 \text{ cm} \times 244 \text{ cm} \\
 &= 29,768 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\text{แผ่นอัดจากกล่องเครื่องดื่มยูเอชที} = 20 \text{ cm} \times 20 \text{ cm}$$

$$= 400 \text{ cm}^2$$

$$\text{ถ้าแผ่นไม้อัดปาร์ติเคิลบอร์ดมีขนาด } 29,768 \text{ cm}^2 \text{ มีราคา} = 215 \text{ บาท}$$

$$\text{ดังนั้นแผ่นไม้อัดปาร์ติเคิลบอร์ดขนาด } 400 \text{ cm}^2 \text{ มีราคา} = 400 \text{ cm}^2 \times 215 \text{ บาท}/29,768 \text{ cm}^2$$

$$= 2.89 \text{ บาท}$$

ช. การคำนวณการเบรี่ยบแผ่นไม้อัดจริง (ปาร์ติเคิลบอร์ด) กับแผ่นอัดจากกล่องเครื่องคิ่มยูเอชที

แผ่นไม้อัดจริงปาร์ติเคิลบอร์ด = 2.89 บาท

แผ่นอัดจากกล่องเครื่องคิ่มยูเอชที = 30.44 บาท

ดังนั้นราคากล่องเครื่องคิ่มยูเอชที = 29.84 บาท – 2.89 บาท

= 26.95 บาท






ภาคผนวก ค

ภาพประกอบการวิจัย

การเตรียมเปลือกไข่ไก่ผง



ภาพที่ 朴-1 เปลือกไข่ไก่เหลือหิ้ง

ภาพที่ 朴-2 การบดเปลือกไข่ไก่ให้เป็นผง



ภาพที่ 朴-3 การร่อนคัดขนาดอนุภาคน้ำเปลือกไข่ไก่



ภาพที่ 朴-4 เปลือกไข่ไก่ผงที่ผ่านการร่อนและถังแล้ว

การผสมอัตราส่วนเปลือกไข่ไก่ผงค่อนภา



ภาพที่ ๘-๕ การพง ๒ ส่วน ต่อน้ำ ๑ ส่วน

ภาพที่ ๘-๖ การที่พร้อมใช้งาน

ประสาณ



ภาพที่ ๘-๗ การผสมเปลือกไข่ไก่ผงเข้า

กับภา

ภาพที่ ๘-๘ เปลือกไข่ไก่ผงกับการประสาณ

ที่ผ่านการคุกเคล้า

การขันรูปเป็นแผ่นอัด



ภาพที่ ผค-๙ การนำเนื้อสัตว์ไปหั่นผสม



ภาพที่ ผค-๑๐ การอัดแผ่นด้วยเครื่องอัด

การลงเบ้าอัด

ไฮดรอลิก



ภาพที่ ผค-๑๑ การอบแผ่นอัดที่ผ่านเครื่อง
อัดไฮดรอลิกแล้ว




ภาพที่ ผค-๑๒ แผ่นอัดเปลือกไข่ไก่ที่ได้

การตัดชิ้นทดสอบ



ภาพที่ ๑๓ การตัดแผ่นอัดเป็นชิ้นทดสอบ

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างชิ้นทดสอบ



ภาพที่ ๑๕ การวัดขนาดด้วยเวอร์เนียร์
คัลiper

ภาพที่ ๑๖ การซั่งน้ำหนักชิ้นทดสอบ