

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาการทำแผ่นดูดซับเสียงจากยางธรรมชาติ พบร่วมกับแผ่นดูดซับเสียงที่ได้สามารถดูดซับเสียงได้ สูงสุด 25.88 เปอร์เซ็นต์ ที่ความถี่ 65.7 dBA และยังสามารถดูดซับเสียงที่ความถี่สูงได้ 48.31 เปอร์เซ็นต์ ที่ความถี่ 20,000 เฮิรertz

จากการศึกษาอิทธิพลของขนาดพื้นที่ในการแบ่งปริมาณสารลดแรงดึงผิวตั้งแต่ 1-5 phr พบร่วมกับปริมาณสารลดแรงดึงผิวที่สามารถดูดซับเสียงได้ที่สูดคือ 1.5 phr และปริมาณสารลดแรงดึงผิวที่สามารถดูดซับเสียงได้ต่ำที่สูดคือ 5 phr และความถี่ที่ปริมาณการใช้สารลดแรงดึงผิวที่สามารถดูดซับได้ที่สูดคือ 1.5 phr เป็นเสียงที่ความถี่สูงซึ่งสามารถดูดซับเสียงได้ 48.31 เปอร์เซ็นต์

จากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มความหนาของแผ่นดูดซับเสียงมีผลทำให้ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงเพิ่มขึ้นตามความหนาของแผ่นดูดซับเสียงและความสามารถในการดูดซับเสียงที่ความถี่ต่างๆของแผ่นดูดซับเสียง พบร่วมกับที่ความถี่ต่ำ กลาย และที่ความถี่สูงแผ่นดูดซับเสียงขนาดความหนา 5 เซนติเมตร สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด

จากการศึกษาอิทธิพลของการใช้สารตัวเติมของแผ่นดูดซับเสียง พบร่วมกับการใช้สารตัวเติมต่างชนิดกันทำให้ความสามารถในการดูดซับเสียงเปลี่ยนแปลงตามชนิดของสารตัวเติมที่ใช้ซึ่งความสามารถในการดูดซับเสียงเริ่งจากสูงไปต่ำได้ดังนี้ ชิลิกา เบน่าค่า และเกลเชียบาร์บอนเนต ตามลำดับและความสามารถในการดูดซับเสียงที่คลื่นเสียงความถี่ต่างๆพบว่าที่ความถี่ต่ำ และความถี่สูง ชิลิกา สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด และที่ความถี่กลาย เบน่าค่า สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด

จากการศึกษาอิทธิพลของแบบของแผ่นดูดซับเสียงพบว่าแบบของแผ่นดูดซับเสียงที่ต่างกันทำให้ความสามารถในการดูดซับเสียงของแผ่นดูดซับเสียงต่างกันด้วยกล่าวว่าคือแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบ C สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุด และความสามารถในการดูดซับเสียงที่คลื่นเสียงความถี่ต่างๆพบว่าที่ความถี่ต่ำ กลาย และสูงแผ่นดูดซับเสียงรูปแบบ C สามารถดูดซับเสียงได้ดีที่สุดด้วย