


## บทที่ 3


### วิธีการวิจัย

#### 3.1 วัสดุ


3.1.1 ยางธรรมชาติเกรดเอสทีอาร์ 5 แอด (Standard Thai Rubber, STR 5L) ผลิตโดย บริษัทจะ นะน้ำยาง จำกัด ทำมาจากน้ำยางซึ่งกรองสิ่งสกปรกออก ทำให้สิ่งสกปรกในยางไม่เกินตามที่มาตรฐาน กำหนด มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้




3.1.2 ยางเอสบีอี 1502 (Styrene – Butadiene Rubber, SBR-1502) ผลิตโดยบริษัท Exxon Mobil Chemical มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้



3.1.3 ยางไนไตรล์-1031 (Acrylonitrile – Butadiene Rubber, NBR-1031) ผลิตโดยบริษัท Exxon Mobil Chemical มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้



**3.1.4 ยางบีอาร์ - 0150** (Polybutadiene Rubber, BR- 0150) ผลิตโดยบริษัท Exxon Mobil Chemical มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้




**3.1.5 ซิงค์ออกไซด์** (Zinc oxide, ZnO) ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้น มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด ผลิตโดยบริษัท Univentures public company limit


**3.1.6 กรดสเตียริก** (Stearic acid) ทำหน้าที่เป็นสารกระตุ้น ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจำกัด (มหาชน)

**3.1.7 กำมะถัน** (Sulphur, S) 325 mesh grade ทำหน้าที่เป็นสารวัลภาไนซ์มีลักษณะเป็นผงสีเหลือง ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจำกัด (มหาชน)


**3.1.8 ไดคิวมิลเพอร์ออกไซด์** (Dicumyl peroxide, Dicup) เป็นเกรด GP ใช้เป็นสารวัลภาไนซ์ ผลิตโดยบริษัท PT NOF MAS CHEMICAL INDUSTRIES ประเทศอินโดนีเซีย มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้




**3.1.9 เตตระเมทธิลไธยูเรมไดซัลไฟฟ์** (Tetramethylthiuram Disulphide, TMTD) ทำหน้าที่เป็นสารตัวเร่ง และสารให้กำมะถัน ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจำกัด (มหาชน) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้



**3.1.10 2-เมอร์แคบแทนโนโซไซอิโซล** (2-Mercaptobenzothiazole, MBT) ทำหน้าที่เป็นสารตัวเร่ง มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีเหลือง ผลิตโดยบริษัทสยามเคมีจำกัด (มหาชน) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้



**3.1.1 เอ็น-ไซโคเลอิกซิล-2-เบนโซไซดีฟีโน่ไซด์ (N-cyclohexyl-2-benzothiazyl sulphenamide, CBS)** ท้าหน้าที่เป็นสารตัวเร่งมีลักษณะเป็นเม็ดสีขาว ผลิตโดยบริษัทสยามเคนจักร (มหาชน) มีสูตรโครงสร้างทางเคมีดังนี้




### 3.2 อุปกรณ์

#### 3.2.1 เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง (Two Roll Mill)

รุ่น SK-B ผลิตโดยบริษัทสวัสดนา จำกัด เป็นเครื่องสำหรับผสมยางกับสารเคมีประกอบด้วยลูกกลิ้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.54 นิ้ว ความกว้างของลูกกลิ้งหน้าและลูกกลิ้งหลัง 19.5 นิ้ว เส้นรอบวง 30 เซนติเมตร ลูกกลิ้งหน้าหมุนด้วยความเร็ว 13 รอบต่อนาที ลูกกลิ้งหลังหมุนด้วยความเร็ว 14 รอบต่อนาที อัตราส่วนระหว่างความเร็วผิวของลูกกลิ้งหน้าต่อลูกกลิ้งหลัง (friction ratio) เท่ากับ 1:1.07 ใช้ระบบเก้ำหล่อเย็นเพื่อรักษาความร้อนของลูกกลิ้งหน้าและลูกกลิ้งหลัง

#### 3.2.2 เครื่องทดสอบลักษณะการวัลภาไนซ์ของยาง (Oscillating disk rheometer, ODR)

เป็นเครื่องทดสอบลักษณะการวัลภาไนซ์ของยาง (Cure characteristics) ประกอบด้วยajan โลหะรูปกรวยป้านสองด้านแบบ Biconical Disk ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3996 นิ้ว คังรูปที่ 3.1 การหมุนของajanจะแกว่งกลับไปมาทำมุม 1 องศา ความถี่ 100 รอบต่อนาที มีระบบวัดอุณหภูมิของห้องใส่ยางตลอดเวลา ยี่ห้อ GOTECH ผลิตโดยบริษัท GOTECH TESTING MACHINES INC. ประเทศไทย



รูปที่ 3.1 ลักษณะของงานโลหะแบบ Biconical Disk

### 3.2.3 เครื่องชั่งไฟฟ้า(Electrical balance)

ยึดห่อ METTLER TOLEDO รุ่น PB3002-S ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo, Ltd ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชั้งได้ละเอียด 0.01 กรัม สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 3,100 กรัม

## 3.3 วิธีดำเนินการ

**3.3.1 ศึกษาเบริญเกี่ยวกุณลักษณะการวัดค่าในช่องยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์**  
ยางธรรมชาติที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นยางธรรมชาติเกรดเอสทีอาร์ 5 แอล ทำการศึกษาเบริญเกี่ยวกุณลักษณะการวัดค่าในช่องกับยางสังเคราะห์ 3 ชนิด คือ ยางเอสบีอาร์-1502 ยางไนไตรล์-3645 และยางบีอาร์-0150 โดยใช้ CBS เป็นสารตัวเร่ง และวัดค่าในช่องด้วยระบบกำมะถันปกติ ผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ตามสูตรในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์

Ingredients	Quantity (phr)			
	1	2	3	4
STR 5L	100	-	-	-
SBR-1502	-	100	-	-
BR-0150	-	-	100	-
NBR-1031	-	-	-	100
Zinc oxide	3	3	3	3
Stearic acid	1.00	1.00	1.00	1.00
Sulphur	1.75	1.75	1.75	1.75
CBS	1.00	1.00	1.00	1.00

ทำการทดสอบยางกับสารเคมีโดยใช้เครื่องบดทดสอบยางสองลูกกลิ้ง ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D 3184-80 ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาแสดงดังตารางที่ 3.2 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลภาในครั้งต่อไป

ตารางที่ 3.2 ลำดับขั้นตอนการทดสอบยางกับสารเคมี

ขั้นตอน	เวลา
1. บดยาง	5 นาที
2. เติมชิ้งค์ออกไซด์	2 นาที
3. เติมสารตัวเร่ง	2 นาที
4. เติมกรดสเตียริก	2 นาที
5. เติมกำมะถัน	2 นาที
6. ม้วนยาง	10 ครั้ง

### 3.3.2 การทดสอบลักษณะเฉพาะของการวัลค้านิช (cure characteristics)

น้ำยางคอมเป่นค์มาท้าการทดสอบคุณภาพร่องทดสอบลักษณะการวัลคาไนซ์ ตามวิธีมาตรฐาน ASTM D2084-95 ที่อุณหภูมิ 110-180 องศาเซลเซียส งานโลหะมีนูบิก 1 องศา หากว่าแรงบิดต่ำสุดที่เกิดจากการเพื่อนระหว่างยางกับงานโลหะ (minimum torque ( $M_L$ ), dN.m) ค่าแรงบิดสูงสุดที่เกิดจากการเพื่อนระหว่างยางกับงานโลหะ (maximum torque ( $M_H$ ), dN.m) หากช่วงเวลาที่ยังสามารถทำการแปรรูปยางคอมเป่นค์ได้ (scorch time ( $t_s$ ), min) ซึ่งหลังจากช่วงเวลาที่ ยังจะเกิดการเรื่องโยงระหว่างโมเลกุล (cross-linking) มากขึ้น จนไม่สามารถทำการแปรรูปได้ และหัวเวลาในการวัลคาไนซ์ (cure time( $t^90$ ), min) ซึ่งเป็นเวลาที่ยางมีค่าแรงบิดเป็น  $M_L + 90(M_H - M_L)/100$  ด้วยความเร็วในการวัลคาไนซ์ (cure rate index (CRI),  $\text{min}^{-1}$ ) คำนวณตามสมการที่ 3.1 และค่าคงที่ของปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์ (rate constant, k) คำนวณตามสมการที่ 3.2 และระดับการวัลคาไนซ์ (vulcanization level, %) รายละเอียดดูกากพนวก

Cure rate index (CRI) :

Rate constant (k) :

### 3.3.3 การคำนวณค่าคงที่ปฏิกริยาการวัดค่าไนซ์ และการคำนวณผลลัพธ์งานกระตื้น

### 3.3.3.1 การคำนวณค่าคงที่ปฏิกิริยาการวัลคาด้านซ้าย (Rate constant, k)

นำค่าแรงบิดที่เวลาต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบลักษณะการวัดค่าในชุดวิเครื่อง ODR รุ่น GOTECH GT-7072-S2 ที่อุณหภูมิ 110-180 องศาเซลเซียสมาคำนวณ โดยถือว่าปฏิกิริยาการวัดค่าในชุดเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง ซึ่งจะนับต่อของปฏิกิริยาคู่มิอันดับหนึ่ง แสดงสนการดังนี้

โดยที่  $a$  : ความเข้มข้นของสารตั้งต้น  
 $x$  : ปริมาณของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาที่เวลาใด ๆ  
 $k$  : ค่าคงที่ของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง

สำหรับปฏิกริยาการวัดค่าไนซ์ กำหนดให้

$$a - x = M_H - M_t$$


$$a = M_H - M_I$$

โดยที่  $M_H$  : ค่าแรงบิดสูงสุด

$M_L$  : ค่าแรงบิดตัวสัม

$M_i$  : ค่าแรงบิดที่เวลาได ๆ

จากนั้นเปียนรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln(M_H - M_t)$  กับเวลาในการทดสอบ พิจารณาในส่วนที่เป็นเส้นตรงดังรูป โดยมีค่าความชันเป็นค่าคงที่ของปฏิกิริยา



รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln(M_H - M_i)$  กับเวลาในการทดสอบของการวัดค่าในช่วงไม่ต่อตัวในระบบกำมะถันบ่อกดที่ใช้ CBS เป็นสารคั่งรัง ทดสอบที่อุณหภูมิ 110-180 องศาเซลเซียส

จากตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln(M_H - M_L)$  กับเวลาในการทดสอบของการวัดค่าไนซ์ของยางในไตรล์ ในระบบกำมะถันปกคที่ใช้ CBS เป็นสารตัวเร่ง ทดสอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส มีผลลัพธ์เป็นกราฟเส้นตรง ดังความสัมพันธ์ดังนี้

$$\begin{aligned}\ln(M_H - M_t) &= -kt + \ln(M_H - M_L) && \dots \dots \dots 3.4 \\ (M_H - M_t) &= (M_H - M_L)e^{-kt} \\ &= 3.0795e^{-0.3242t} \\ k &= 0.3242 \text{ s}^{-1}\end{aligned}$$

นั่นคือ ค่าคงที่อัตราของการวัดค่าไนซ์ของยางในไตรล์ ในระบบกำมะถันปกติที่ใช้ CBS เป็นสารตัวเร่ง ทดสอบที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส มีค่าเท่ากับ  $0.3242 \text{ s}^{-1}$

### 3.3.3.2 การคำนวณพลังงานกระตุ้น ( $E_a$ , J/mol)

การคำนวณค่าพลังงานกระตุ้นโดยเบียนรูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง  $ln k$  กับ  $1/T$  การเพิ่มอุณหภูมิทำให้อัตราของปฏิกิริยาเพิ่มเร็วขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มพลังงานเฉลี่นี้ให้แก่องุภากของสารเข้าทำปฏิกิริยา และเพิ่มจำนวนอนุภาคที่มีพลังงานสูงพอที่จะทำให้พลังงานศักย์ของระบบเกินพลังงานกระตุ้น ซึ่งทำให้ปฏิกิริยาบังเกิดผลสำเร็จ

สมการของ Arrhenius เป็นดังนี้

เมื่อ  $k$  = ก่าคงที่ของคําตราช

A = Arrhenius factor (เกี่ยวกับการประทัด การหันเหทิศทางและอื่น ๆ )

$$e = 2.718 \text{ (ฐานของ natural log)}$$

Ea = พลังงานกระตื้น


$$R = \text{ค่าคงที่ของกําช} = 8.314 \text{ Joule mol}^{-1} \text{ Kelvin}^{-1} \text{ หรือ } 1.987 \text{ กัลวอร์ โกล}^{-1} \text{ Kelvin}^{-1}$$

T = อุณหภูมิสัมบูรณ์

จะเห็นได้ว่าเมื่อ T เปลี่ยนไปเล็กน้อย k จะเปลี่ยนไปได้มาก เมื่อหาค่า k ที่อุณหภูมิต่างๆ hely ทางอุณหภูมิ แล้วทำการฟิตของ  $\ln k$  กับ  $1/T$  จะได้กราฟของเส้นตรงมี Slope =  $-E_a / R$  จากนั้นก็อาจคำนวณพลังงานกระตุ้น  $E_a$  ได้จาก Slope

$$\text{Slope} = -E_a / R$$

$$E_a = -\text{Slope} \times R$$



จากรูปความสัมพันธ์ระหว่าง  $\ln k$  กับ  $1/T$  ของยางในไตรล์ ในระบบกำมะถันปกติที่ใช้ CBS เป็นสารตัวเร่ง ทดสอบที่อุณหภูมิ 110-180 องศาเซลเซียส คำนวณตามสมการที่ (3)

$$\begin{aligned}
 k &= Ae^{-E_a/RT} \\
 \ln k &= \ln A - \frac{E_a}{R} \cdot \frac{1}{T} \\
 \text{จะได้} \quad \text{Slope} &= -\frac{E_a}{R} \\
 \text{ดังนั้น} \quad \text{Ea} &= 6069.8 \times 8.314 \text{ J/mol} \\
 &= 50464.32 \text{ J/mol} \\
 &= 50.46 \text{ kJ/mol}
 \end{aligned}$$

### 3.3.4 ศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเร่งต่อคุณลักษณะการวัลคาไนซ์

ศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเร่งต่อคุณลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางสังเคราะห์ 3 ชนิด คือ ยางเอสบีอาร์-1502 ยางในไตรล์-1031 และยางบีอาร์-0150 ซึ่งวัลคาไนซ์ด้วยระบบกำมะถันปักกิ่งโดยใช้สารตัวเร่ง 3 ชนิด คือ MBT, CBS และ TMTD

#### 3.3.4.1 ศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเร่งต่อคุณลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางเอสบีอาร์

ยางเอสบีอาร์ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นยางเอสบีอาร์-1502 โดยใช้สารตัวเร่ง 3 ชนิด คือ MBT, CBS และ TMTD การวัลคาไนซ์ใช้ระบบกำมะถันปักกิ่ง ทำการทดสอบยางกับสารเคมีต่างๆ ตาม สูตรมาตรฐาน ASTM D 3185-81 ดังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์

Ingredients	Quantity (phr)		
	1	2	3
SBR-1502	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3
Stearic acid	1	1	1
Sulphur	1.75	1.75	1.75
CBS	1.00	-	-
TMTD	-	0.91	-
MBT	-	-	0.63

ทำการทดสอบยางกับสารเคมีโดยใช้เครื่องบดผสมยางสองถุงกลึง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน และระยะเวลาเช่นเดียวกับข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลคาไนซ์ตามวิธีในข้อ 3.3.2

#### 3.3.4.2 ศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเร่งต่อคุณลักษณะการวัลคาไนซ์ของยางในไตรล์ ยางในไตรล์ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นยางในไตรล์-1031 โดยใช้สารตัวเร่ง 3 ชนิด คือ MBT, CBS และ TMTD การวัลคาไนซ์ใช้ระบบกำมะถันปักกิ่ง ทำการทดสอบยางกับสารเคมีต่างๆ ตาม สูตรมาตรฐาน ASTM D 3187-81 ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์

Ingredients	Quantity (phr)		
	1	2	3
NBR-1031	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3
Stearic acid	1	1	1
Sulphur	1.5	1.5	1.5
CBS	0.70	-	-
TMTD	-	0.64	-
MBT	-	1	0.44

ทำการผสมยางกับสารเคมีโดยใช้เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน และระยะเวลา เช่นเดียวกับข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลภา ในช่วงวิธีในข้อ 3.3.2

#### 3.3.4.3 ศึกษาอิทธิพลของชนิดสารตัวเร่งต่อคุณลักษณะการวัลภาในร่องยางบีอาร์

ยางบีอาร์ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นยางบีอาร์-0150 โดยใช้สารตัวเร่ง 3 ชนิด คือ MBT, CBS และ TMTD การวัลภาในที่ใช้ระบบกำมะถันปอกติ ทำการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ตาม สูตรมาตรฐาน ASTM D 3189-73 ดังแสดงในตารางที่ 3.5

### ตารางที่ 3.5 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์

Ingredients	Quantity (phr)		
	1	2	3
BR-0150	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3
Stearic acid	2	2	2
Sulphur	1.5	1.5	1.5
CBS	0.90	-	-
TMTD	-	0.82	-
MBT	-	-	0.57

ทำการผสมยางกับสารเคมีโดยใช้เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอน และระยะเวลาชั่นเดียวกับข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลภา ในชุดตามวิธีในข้อ 3.3.2

#### 3.3.5 ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลภาในชุดต่อคุณลักษณะการวัลภาในชุด

ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลภาในชุดต่อคุณลักษณะการวัลภาในชุดของยางสังเคราะห์ 3 ชนิดคือ ยางเอสนีอาร์ ยางไนโตรล์ และยางบีอาร์ ซึ่งใช้ระบบวัลภาในชุด 5 ระบบ คือ ระบบกำมะถัน ปกติ (CV) ระบบเซนิอีวี (Semi-EV) ระบบอีวี (EV) ระบบสารให้กำมะถัน (S-donor) และระบบเปอร์ออกไซด์ (Peroxide)

##### 3.3.5.1 ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลภาในชุดต่อคุณลักษณะการวัลภาในชุดของยางเอสนีอาร์

ในการทดลองนี้ใช้ยางเอสนีอาร์-1502 ทำการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ตามสูตรดัง แสดงในตารางที่ 3.6 โดยใช้เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและระยะเวลาชั่นเดียวกับ ข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลภาในชุดตามวิธีในข้อ 3.3.2

**ตารางที่ 3.6 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์**

Ingredients	Quantity (phr)				
	CV	Semi-EV	EV	S-donor	Peroxide
SBR-1502	100	100	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3	3	-
Stearic acid	1	1	1	1	-
Sulphur	1.75	1.20	0.60	-	-
CBS	1.0	1.8	2.2	-	-
TMTD	-	-	-	4	-
Dicup	-	-	-	-	4

3.3.5.2 ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลคาในชุดอุณหภูมิและการวัลคาในช่องยางในไตรล์ในการทดลองนี้ใช้ยางในไตรล์-1031 ทำการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ตามสูตรดังแสดงในตารางที่ 3.7 โดยใช้เครื่องบดผสมยางสองลูกกลิ้ง ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและระยะเวลา เช่นเดียวกับข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นด์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลคาในร์ตามวิธีในข้อ 3.3.2

**ตารางที่ 3.7 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นค์**

Ingredients	Quantity (phr)				
	CV	Semi-EV	EV	S-donor	Peroxide
NBR-1031	100	100	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3	3	-
Stearic acid	1	1	1	1	-
Sulphur	1.5	1.2	0.6	-	-
CBS	0.7	1.8	2.2	-	-
TMTD	-	-	-	4	-
Dicup	-	-	-	-	4

**3.3.5.3 ศึกษาอิทธิพลของระบบวัลภาไนซ์ต่อคุณลักษณะการวัลภาไนซ์ของยางบีอาร์**

ในการทดลองนี้ใช้ยางบีอาร์-0150 ทำการผสมยางกับสารเคมีต่างๆ ตามสูตรดังแสดงในตารางที่ 3.8 โดยใช้เครื่องบดผสมยางสองถุงกลึง ซึ่งมีลำดับขั้นตอนและระยะเวลาชั้นเดียวกันข้อ 3.3.1 หลังจากนั้นนำยางคอมเพ่นค์ที่ได้ไปทดสอบคุณลักษณะการวัลภาไนซ์ตามวิธีในข้อ 3.3.2

ตารางที่ 3.8 ปริมาณสารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ในสูตรยางคอมเพ่นด์

Ingredients	Quantity (phr)				
	CV	Semi-EV	EV	S-donor	Peroxide
BR-0150	100	100	100	100	100
Zinc oxide	3	3	3	3	-
Stearic acid	2	2	2	2	-
Sulphur	1.5	1.2	0.6	-	-
CBS	0.9	1.8	2.2	-	-
TMTD	-	-	-	4	-
Dicup	-	-	-	-	4